



Fixit 508 P (G) Pump

Beton secco per il pompaggio C30/37 - CPN G

Impiego: Fixit 508 P (G) Pump, beton secco è adatto ai lavori di betonaggio, all'esecuzione di fondazioni, solette, muri in beton, zoccoli, pozzi, scale e lavori esterni.
La cassetta deve essere sufficientemente solida in quanto la pressione del beton sui casseri è superiore ai tradizionali lavori di betonaggio.

Caratteristiche:

- Pompa miscelatrice
- Polivalente
- Alta fluidità e capacità di pompaggio
- Miscela omogenea
- Rapidità di esecuzione
- Pompabile fino a 120 m con impianto SMP
- Stagno all'acqua (XC4)
- Beton categoria G

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181022508G
Stabilimento	Untervaz
Imballaggio	
Quantità per unità	1'000 kg
Granulometria	0 - 8 mm
aggiunta d'acqua	ca. 135 l/t
Resa	ca. 530 l/t
Tempo di lavorazione	ca. 60 min
Nota relativa al tempo di lavorazione	A una temperatura di applicazione ca. +20 °C
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 2'103 kg/m ³
Classe di resistenza alla compressione	C30/37
Classi di esposizione	XC4, XD3, XF4, XD2b
Classi di consistenza	F4 / SF1
Contenuto di cloruro	Cl 0,10
Resistenza all'RAA	Resistente all'RAA secondo SIA MB 2042, aggregato

Composizione:

- Leganti: cemento
- inerti: arenaria calcarea di granulometria 0 – 8 mm
- Additivi: areante, fluidificanti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Lavorazione: Per mezzo di una pompa di miscelazione SMP, Fixit 508 P (G) Pump viene direttamente pompato nelle parti costruttive. Dopo la messa in opera della malta, adottare adeguate misure per compattare accuratamente la malta. In seguito eseguire la finitura richiesta (tirare alla staggia, talocciare, lisciare).

Trattamento ulteriore: La superficie di calcestruzzo fresco va immediatamente protetta dal pericolo di un'asciugatura troppo rapida per effetto del sole e/o del vento nonché dall'eventuale azione del gelo. In caso di temperature attorno allo zero vanno osservate le misure di sicurezza invernale previste dalla norma SN EN 206-1.



Fixit 508 P (G) Pump

Beton secco per il pompaggio C30/37 - CPN G

Prescrizioni di sicurezza:	Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.
Stoccaggio:	Può essere conservato all' asciutto per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.
Osservazioni particolari:	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.