



RÖFIX AP 300

Koncentrat

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Univerzalno uporabljiv predpremaz brez topil – za pripravo močno vpojnih ali različno vpojnih podlag ali mineralnih podlag z odpadajočim peskom pred nanosom tesnilnega sistema, talne izravnalne mase (cement na cement, sveže v sveže) ali pred polaganjem keramike. Za notranjo in zunanjo uporabo (stene in tla).

Lastnosti materiala:

- Brez topil in mehčal
- Hitro vezoč
- primerno za talno ogrevanje.

Obdelava:



| Tehnični podatki | | |
|---------------------|---|-------------------|
| SAP šifra: | 2000953463 | 2000953464 |
| Način pakiranja | | |
| Enota na paleto | 360 EN/p | 90 EN/p |
| Enota na paleto | 1 l/EN | 5 l/EN |
| Poraba | pribl. 0,2 l/m ² | |
| Navodilo za uporabo | Navede vrednosti RÖFIX 831 veljajo pri pribl. 90 % pokrivanju površine. Ko nanšate proizvod na površino prvič, ali pri nanašanju na večje površine, si predhodno naredite vzorčno površino, da boste lahko pravilno ocenili porabo. | |
| Gostota | pribl. 0,98 kg/l | |
| pH-vrednost | pribl. 8 | |
| Temperatura podlage | > 5 - < 25 °C | |

Osnova materiala: • Disperzijsko vezivo

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.
Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Navodilo za uporabo: Da povečamo vodoodpornost oziroma pralnost, nanesemo po pribl. 4-5 dneh zaščitni vosek OIKOS Raffaello CERA v dveh delovnih korakih. Pri tem si pomagamo z mehko krpo, prepojeno z voskom.

Skladiščenje: Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo.
Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.



RÖFIX AP 300

Koncentrat

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!