



## Fixit 620

Intonaco di fondo per zoccoli, idrofugato

### Impiego:

Fixit 620 è un intonaco di fondo per zoccoli e utilizzabile in combinazione con altre misure di supporto quali strati bituminosi, lastre filtranti, tubi di drenaggio, ecc. Nei locali umidi è indicato quale intonaco di fondo a base cemento. Sul beton e i mattoni silico calcari, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con additivo per cemento.





### Caratteristiche:

- Intonaco di fondo efficiente per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Per alte esigenze in materia di resistenza alla compressione e all'umidità
- Per rivestimenti con lastre in ceramica di grandi dimensioni

### Lavorazione:



### Dati tecnici

Cod. art.	181011620	181011620	181011620	1152001
Imballaggio				
Unità per bancale	35 unit/Pal.	42 unit/Pal.	25 unit/Pal.	
Quantità per unità	30 kg/cf.	25 kg/cf.	40 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Aggiunta d'acqua	6 - 7 l/sacco	ca. 5 l/sacco	8 - 9 l/sacco	
Consumo	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm			
Tempo di lavorazione	90 - 120 min			
Spessore	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm			
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	> 1'600 kg/m <sup>3</sup>			
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 6 N/mm <sup>2</sup>			
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>			
Modulo elastico	< 8 kN/mm <sup>2</sup>			
Assorbimento d'acqua	< 1 kg/m <sup>2</sup> dopo 120 minuti			

### Composizione:

- Leganti: calce idraulica, cemento
- Aggregati: sabbia silico calcare, sabbia granulometria 0 - 1,2 mm
- Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti idrofughi

### Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

### Lavorazione:

Fixit 620 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati.

### Trattamento ulteriore:

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

### Stoccaggio:

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

### Ulteriori indicazioni:





## Fixit 620

Intonaco di fondo per zoccoli, idrofugato

---

**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).  
Sui punti di raccordo di materiali differenti (p. es. architravi di finestre o beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e inserire una rete di armatura metallica Armanet nel rinzafo Fixit 670.  
Fixit 620 non è impermeabile.

---

**Disposizioni generali:** La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.