



ELASTISCHE VERF 007

Acryl gevelverf die krassen als gevolg van krimp overbrugd

Parameters: Verf op basis van duurzame, elastische acrylhars voor het schilderen van gevels en binnenshuis. Vooral geschikt voor het schilderen van oppervlakken met haarscheurtjes als gevolg van krimp (met een breedte tot 0,5 mm).
 Ideaal op een betonnen ondergrond.

- Properties:**
- Waterafstotend
 - Vorstbestendig
 - Blijvend elastisch
 - Goed dekkend
 - Dampdoorlatend
 - Bestand tegen UV

Gebruikswijze:



Technische gegevens		
Art.nr.	315148	315149
Type verpakking		
Hoeveelheid in de verpakking	5 l	15 l
Unit per pallet	80 stuk/pallet	33 stuk/pallet
Kleur	gekleurd	
Glansgraad	Mat	
Dichtheid	ca. 1,4 g/cm ³	
Verbruik	ca. 0,25 l/m ²	
Droogtijd	12 uur (bij +20 °C)	
Waterdampdoorlaatbaarheid	≥ 250 g/m ² 24h	
Weerstand tegen nat schrobben	≥ 10.000 cycli	

Meer technische gegevens: Diffusieweerstandsfactor μ : ≤ 20000

- Samenstelling:**
- Titaandioxide
 - Minerale vullers
 - Veredelende toevoegingen
 - Pigmenten
 - Water
 - Speciale polymeerdispersie

Vorbereitung van de ondergrond: Afhankelijk van de ondergrond en het absorptievermogen gronden met GRUNTOLIT-W 301 of GRUNTOLIT-SG 302
 Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd.
 Oneffenheden, constructiekrassen of krassen breder dan 0,5 mm repareren met de geschikt materiaal
 De ondergrond die geverfd moet worden moet op de juiste manier een tijd uitharden
 Niet voorbereekte oppervlakken voor het aanbrengen met grondverf beschermen.

Soorten ondergrond:
Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Minerale en dispersie dunlagige pleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Oude verflagen: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Gips: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Gipsplat: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5



ELASTISCHE VERF 007

Acryl gevelverf die krassen als gevolg van krimp overbrugd

Vorbereitung van het product:	<p>Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.</p> <p>Voor het aanbrengen de kleur van de bestelling controleren.</p> <p>Producten gemarkeerd met een sticker met het opschrift: Base B of Base C of Base D zijn tussenproducten die bedoeld zijn om verder te verven. Om de juiste kleurintensiteit, een goede dekking te verkrijgen en kleurverschillen te vermijden, hebben ze pigmentatie nodig. Het gebruik ervan zonder pigmenten is niet toegestaan.</p>
Gebruikswijze:	<p>De verf aanbrengen met een roller, kwast of spuitmethode.</p> <p>De gemiddelde droogtijd bedraagt 12 uur. Tijdens het aanbrengen en drogen beschermen tegen regen zonlicht, wind en vorst.</p> <p>Het gebruik van steigernetten wordt aanbevolen</p>
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	<p>Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing</p>
Opmerkingen voor de uitvoering:	<p>Verf op continue wijze in één vlak aanbrengen, zorg dat het niet mogelijk is dat een deel van de verf droogt om zichtbare naden te voorkomen.</p> <p>Op één oppervlak verf gebruiken van één productiepartij.</p> <p>De volgende verflaag aanbrengen na minimaal 12 uur drogen van de vorige laag.</p> <p>Ongunstige omstandigheden (hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur) kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen.</p> <p>Minerale pleister verven na tenminste 28 dagen uitharden, bij donkere kleuren met een lichtreflectie van <25% tweemaal zo lange droogtijd aanhouden. Andere ondergrond op basis van cement (pleister, gips) schilderen na 28 dagen uitharding, pleister en gipsplamuur na 14 dagen drogen, beton na ongeveer zes maanden.</p> <p>Vallende nevels werken als motregen wanneer de coating onvoldoende droog is en kunnen vlekken en verkleuring veroorzaken. Intensieve kleuren met een lichtreflectiefactor van Y <25% dienen op kleine delen van de gevel gebruikt te worden. Door ze op het gehele oppervlak aan te brengen, wordt de coating versneld verouderd door sterke verhitting en hoge thermische spanningen.</p> <p>Was het gereedschap onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden met schoon water.</p>
Opslag:	<p>Tot 24 maanden na de productiedatum. Bewaren in droge, originele verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.</p>
Algemene aanwijzingen:	<p>Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.</p>