



Fixit 987

Malta per murature facciavista in mattoni clinker




Impiego: Fixit 987 è una malta per muratura di mattoni facciavista con debole assorbimento (clinker).

- Caratteristiche:**
- Richiede uno spazio di installazione limitato grazie alla utilizzo del silo
 - Preparata fresca in qualsiasi momento della giornata, senza tempi di attesa
 - Per murature facciavista

Lavorazione:



Dati tecnici

Cod. art.	181011987	181011987	181022987
Imballaggio			
Unità per bancale	42 unit/Pal.	25 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	40 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 3 mm		
Aggiunta d'acqua	3,75 - 4,5 l/sacco	6 - 7 l/sacco	ca. 160 l/t
Resa	ca. 25 l/sacco	ca. 25 l/sacco	ca. 625 l/t
Tempo di lavorazione	90 - 120 min		
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1'800 kg/m ³		
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 15 N/mm ²		
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 4 N/mm ²		

- Composizione:**
- Leganti: cemento
 - Aggregati: sabbie frantumate e rotonde, granulometria 0 - 3 mm
 - Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti idrofughi

Generalità: Valgono le regole generali dell'edilizia, la norma SIA 266 Murature, i rimandi normativi in esse contenuti nonché i dati della presente scheda tecnica.

Lavorazione: Impastare Fixit 987 con acqua pulita in miscelatore continuo. Non aggiungere ulteriore acqua all'impasto già miscelato. La finitura dei giunti (lisciatura con ferro) va eseguita dopo l'applicazione della malta, il momento ideale dipende dai mattoni e dalle condizioni atmosferiche.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro il gelo, ecc.). La muratura facciavista richiede una notevole cura durante la fase di costruzione. Osservare i dati dei fornitori dei mattoni.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Ulteriori indicazioni:





Fixit 987

Malta per murature facciavista in mattoni clinker

Osservazioni particolari: Non utilizzare con temperature inferiore ai +5 °C (aria, supporto e componenti della muratura). L'impiego di un miscelatore a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare una diminuzione della resistenza dovuta ad una eccessiva occlusione dell'aria.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.