



Creteo[®]Road CC 600 Rapid

Malter/mort za postavljanje šaftova

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

CreteoGala CC 600 rapid Malter za postavljanje šaftova je brzostvrđavajući cementni malter za brzu montažu u unutrašnjem i vanjskom području u niskogradnji i visokogradnji. Posebno pogodan za postavljanje i pričvršćenje prstena i poklopaca šaftova, ali i za popravke na podlogama od betona.

Zbog kratkog vremena vezivanja proizvod se može ugrađivati u slučajevima kada su završeni građevinski elementi odmah nakon sušenja materijala izloženi visokim težinskim opterećenjima.

Materijal nije pogodan za primjenu na velikim površinama > 1 m².

Specijalni dodaci mogu se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.

Svojstva:

- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
- Brzo vezanje
- Visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje
- Mogućnost ponovnog opterećenja nako oko 1h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
- Moguća ugradnja bez vezivnog mosta
- Jednostavna ugradnja (zamiješati s vodom)
- Otporno na vodu, volumenski postojano / smanjeno skupljanje
- Visoka otpornost na sulfate
- Izrsna obradivost
- Čvrsto

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148441
NAV šifra:	143394
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed
Granulacija	0 - 0,8 mm
Izdašnost u litrama	oko 11,3 l/jed
Potrošnja	oko 1.770 kg/m ³
Potrebna količina vode	oko 3,6 l/jed
Debljina sloja	5 - 50 mm
Napomena	po sloju
Specifična gustoća svježeg maltera	oko 2.100 kg/m ³
Pritisna čvrstoća (1 h)	≥ 10 MPa
Pritisna čvrstoća (1 d)	≥ 25 MPa
Pritisna čvrstoća (28 d)	≥ 50 MPa
Čvrstoća pri savijanju	≥ 7 MPa
Prionjivost (28 d)	≥ 2,5 MPa
E - modul	oko 24,6 GPa
Certifikati o ispitivanju	Laboratorij za testiranje Hartl Ges.m.b.H. Ispitano prema EN 1504-3.
Nadzor	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlastitim laboratorijima, u svakoj fabrici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.



Creteo[®]Road CC 600 Rapid

Malter/mort za postavljanje šaftova

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148441
Prodiranje hloriga	≤ 0,05 %
Otpornost na temperaturne promjene	R4/≥ 2,0 MPa
Udio vode	0,18

Sastav:

- Cement
- Aditivi
- Klasirani pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade: Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.
Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C vrijeme obradivosti se skraćuje.
Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga: Podloga mora biti vlažna, nesmrznuta, bez prašine i razdjelnih sredstava (poput oplatnog ulja i sl.). Na podlozi ne smije biti stajanje vode.

Ugradnja: Zamiješati samo onoliko materijala koliko je potrebno za ugradnju u jednom radnom koraku. Materijalu dodati definiranu količinu čiste vode i promiješati rotirajućim mješačem. Miješati dok smjesa ne postane homogena. Vrijeme miješanja: pribl. 2-3 minute.
Jednu vreću s određenom količinom vode, miješati mješačem dok ne nastane homogena, tekuća masa bez grudica. Vrijeme miješanja ca. 2- 3 minute. Zamješani mort potrebno je u roku od 1/2 sata nanijeti određenim utiskivačem
Zamiješani materijal nanijeti zidarskom žlicom ili špatulom.
Nakon što materijal počinje stvrdnjavati zaribati strugalicom.
Ne miješati s drugim materijalima.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje: Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EZ pri +20 °C, 65 % r.v.z.

Opšte napomene: Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažni.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.