



## Fixit 209


Malta a base di calce

**Impiego:** Fixit 209 Malta di calce è una malta speciale a base di calce idraulica naturale e cemento bianco a base minerale per il riempimento di malte, la sigillatura di giunti e l'intonacatura di murature in pietra naturale, in particolare per i basamenti stradali, le rovine e le case in pietra nelle Alpi/Ticino. Il prodotto non deve essere pitturato.


**Caratteristiche:**

- Resistente al gelo
- Per gli edifici elencati meritevoli di conservazione
- Per una costruzione facile
- Può essere utilizzato per le fondamenta

**Lavorazione:**



### Dati tecnici

Cod. art.	181011209
Imballaggio	
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 8 mm
Aggiunta d'acqua	5 l/sacco
Consumo	ca. 16,5 kg/m <sup>2</sup> /cm
Tempo di lavorazione	60 - 90 min
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
Modulo elastico	< 14'000 N/mm <sup>2</sup>

**Composizione:**

- Leganti: calce idraulica NHL 5, cemento bianco
- Aggregati: sabbia frantumata, sabbia rotonda granulometria 0 - 8 mm (sabbia silico calcare e sabbia di cava)
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, la raccomandazione SIA V178 «Muratura in pietra», la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica.

**Trattamento preliminare:** Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.  
Il supporto deve essere inumidito prima del rivestimento.

**Lavorazione:** Mescolare Fixit 209 con acqua pulita, a mano o con impastatrice continua. Quando la consistenza della malta è corretta, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.

**Prescrizioni di sicurezza:** Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

**Stoccaggio:** Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).



## Fixit 209

Malta a base di calce

---

**Disposizioni generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.