



Fixit 985

Malta per murature facciavista in cotto e silico-calcarì

Impiego: Fixit 985 è una malta per muratura per mattoni di cotto e silico-calcarì facciavista.




Caratteristiche:

- Richiede uno spazio di installazione limitato grazie alla utilizzo del silo
- Preparata fresca in qualsiasi momento della giornata, senza tempi di attesa
- Per mattoni di cotto e silico calcarì

Lavorazione:



Dati tecnici

Cod. art.	181011985	181011985	181022985
Imballaggio			
Unità per bancale	42 unit/Pal.	25 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	40 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Aggiunta d'acqua	3,75 - 4,5 l/sacco	6 - 7 l/sacco	ca. 160 l/t
Resa	ca. 15,5 l/sacco	ca. 25 l/sacco	ca. 625 l/t
Tempo di lavorazione	90 - 120 min		
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1'800 kg/m ³		
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 15 N/mm ²		
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 4 N/mm ²		

Composizione:

- Leganti: cemento
- Aggregati: sabbie frantumate e rotonde, granulometria 0 - 3 mm
- Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti idrofughi

Generalità: Valgono le regole generali dell'edilizia, la norma SIA 266 Murature, i rimandi normativi in esse contenuti nonché i dati della presente scheda tecnica.

Lavorazione: Impastare Fixit 985 in un miscelatore continuo, a miscelazione forzata o con miscelatore. Bagnare preliminarmente i mattoni con forte assorbimento. Non aggiungere ulteriore acqua all'impasto già miscelato. Rispettare scrupolosamente le indicazioni del produttore dei mattoni. La finitura dei giunti (lisciatura con ferro) va eseguita dopo l'applicazione della malta, il momento ideale dipende dai mattoni e dalle condizioni atmosferiche.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento o la muratura ancora fresca (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro i colpi di vento, ecc.). La muratura facciavista richiede una notevole cura durante la fase di costruzione. Osservare i dati dei fornitori dei mattoni.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Ulteriori indicazioni:



Osservazioni particolari: Non utilizzare con temperature inferiore ai +5 °C (aria, supporto e componenti della muratura). L'impiego di un miscelatore a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare una diminuzione della resistenza dovuta ad una eccessiva occlusione dell'aria.



Fixit 985

Malta per murature facciavista in cotto e silico-calcarei

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.