



Fixit 656

Intonaco di fondo per zoccoli



Impiego: Fixit 656 è un intonaco di fondo a base cemento per locali umidi e per rivestimenti di parti costruttive sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche (vano scale, ecc.)
Sul beton e i mattoni silico calcari, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con additivo per cemento.
Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche:

- Le esigenze per edifici industriali e commerciali e per le zone delle zoccolature sono ampiamente soddisfatte in modo sicuro
- Applicazione a macchina per intonacature economiche
- Soddisfa le elevate esigenze di resistenza alla compressione
- Certificato ECO

Lavorazione:



| Dati tecnici | | |
|---|--|--|
| Cod. art. | 181011656 | 181022656 |
| Stabilimento | Bex | |
| Imballaggio |  |  |
| Unità per bancale | 25 unit/Pal. | |
| Quantità per unità | 40 kg/cf. | 1'000 kg/cf. |
| aggiunta d'acqua | 8 - 9 l/sacco | |
| Consumo | ca. 1,6 kg/m ² /mm | |
| Tempo di lavorazione | 90 - 120 min | |
| Spessore | interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm | |
| Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C | > 1'600 kg/m ³ | |
| Resistenza alla compressione (28 d) | ≥ 8 N/mm ² | |
| Resistenza alla flessione (28 d) | ≥ 3 N/mm ² | |
| Modulo elastico | > 11 kN/mm ² | |
| Assorbimento d'acqua | > 2 kg/m ² dopo 30 minuti | |

Composizione:

- Leganti: calce idraulica, cemento
- Aggregati: sabbia silico calcare e di cava granulometria 0 - 1 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera dei maestri pittori e gessatori, la norma SIA 242 „Lavori di intonacatura e di costruzione a secco“ e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Fixit 656 può essere applicato con le usuali macchine intonatrici o a mano.
Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento.
Eliminare eventuali strati sinterizzati.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.



Fixit 656

Intonaco di fondo per zoccoli

Certificati:

Osservazioni particolari:

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Sui punti di raccordo di materiali differenti (p. es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e fissare meccanicamente una rete di armatura metallica Armanet nel Fixit 346. L'intonaco di fondo non è adatto alle murature leggere.

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.