




# Fixit 920

Malta per muratura 15 N/mm<sup>2</sup>

**Impiego:** Fixit 920 è una malta per muratura a base cemento per mattoni in terracotta e cemento. È indicata anche per la realizzazione di murature con mattoni Zellton e per il montaggio di telai metallici.

- Caratteristiche:**
- Richiede uno spazio di installazione limitato grazie alla utilizzo del silo
  - Preparata fresca in qualsiasi momento della giornata, senza tempi di attesa
  - Polivalente
  - Certificato ECO

**Lavorazione:**



Dati tecnici		
Cod. art.	181011920	181022920
Stabilimento	Weiach	
Imballaggio		
Unità per bancale	35 unit/Pal.	
Quantità per unità	30 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 3 mm	
Aggiunta d'acqua	4 - 5 l/sacco	ca. 160 l/t
Resa	ca. 19 l/sacco	ca. 620 l/t
Tempo di lavorazione	90 - 120 min	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1'800 kg/m <sup>3</sup>	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 4 N/mm <sup>2</sup>	

- Composizione:**
- Leganti: cemento
  - Aggregati: sabbie di granulometria 0 - 3 mm
  - Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

**Generalità:** Valgono le regole generali dell'edilizia, la norma SIA 266 „Murature“, i rimandi normativi in esse contenuti nonché i dati della presente scheda tecnica.

**Lavorazione:** Impastare Fixit 920 in un miscelatore continuo, a miscelazione forzata o con miscelatore. Bagnare preliminarmente i mattoni con forte assorbimento. Non aggiungere ulteriore acqua all'impasto già miscelato.

**Trattamento ulteriore:** In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento o la muratura ancora fresca (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro i colpi di vento, ecc.).

**Stoccaggio:** Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

**Certificati:**





## Fixit 920

Malta per muratura 15 N/mm<sup>2</sup>

---

**Osservazioni particolari:** Non utilizzare con temperature inferiore ai +5 °C (aria, supporto e componenti della muratura). L'impiego di un miscelatore a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare una diminuzione della resistenza dovuta ad una eccessiva occlusione dell'aria. Il Fixit 920 Malta per muratura è un sistema testato secondo SIA 266 per le murature standard non altamente termoisolanti (per es. mattoni di terracotta, mattoni di cemento, mattoni silico-calcarei). Gruppo di malte M15 secondo EN 998-2, SIA 266: MB, MC, MK, 17 N/mm<sup>2</sup> ± 2 N/mm<sup>2</sup>.

---

**Disposizioni generali:** La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.