



# EPS 032 TERA grau gelbe Deckschicht 29

Expandierte Polystyrol Dämmplatte

**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

**Anwendungsbereiche:** Systemkomponente zu FIXITherm.TERA gemäss VKF-Anerkennung Nr. 31461. Strukturschaum-Platte zur Dämmung an Fassaden im Neu- und Umbau.

- Eigenschaften:**
- Allseitig kalibrierte Platten mit hoher Massgenauigkeit
  - Bis Gebäudehöhe von 30 Metern ohne Brandriegel gemäss VKF-Anerkennung und Verarbeitungsrichtlinie FIXITherm.TERA
  - Einseitige gelbe Beschichtung reduziert das Aufheizen der Oberfläche

**Verarbeitung:**



Technische Daten:					
SAP-Art. Nr.:	2000957057	2000957059	2000957062	2000957064	2000957066
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	6 Stk./EH	5 Stk./EH	4 Stk./EH	3 Stk./EH	3 Stk./EH
Menge pro Einheit	3 m <sup>2</sup> /EH	2,5 m <sup>2</sup> /EH	2 m <sup>2</sup> /EH	1,5 m <sup>2</sup> /EH	1,5 m <sup>2</sup> /EH
Dicke	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Länge	1.000 mm				
Breite	500 mm				
Rohdichte im Mittel	29 kg/m <sup>3</sup>				
Wasserdampfdiffusion $\mu$ (EN 12086)	ca. 70				
Brandverhalten	5.3 (BKZ)				

SAP-Art. Nr.:	2000957068	2000957072	2000957074	2000957078	2000957081
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	3 Stk./EH	2 Stk./EH	2 Stk./EH	2 Stk./EH	2 Stk./EH
Menge pro Einheit	1,5 m <sup>2</sup> /EH	1 m <sup>2</sup> /EH			
Dicke	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Länge	1.000 mm				
Breite	500 mm				
Rohdichte im Mittel	29 kg/m <sup>3</sup>				
Wasserdampfdiffusion $\mu$ (EN 12086)	ca. 70				
Brandverhalten	5.3 (BKZ)				

SAP-Art. Nr.:	2000957084	2000957087
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	2 Stk./EH	
Menge pro Einheit	1 m <sup>2</sup> /EH	
Dicke	280 mm	300 mm
Länge	1.000 mm	



## EPS 032 TERA grau gelbe Deckschicht 29

Expandierte Polystyrol Dämmplatte

SAP-Art. Nr.:	2000957084	2000957087
Breite	500 mm	
Rohdichte im Mittel	29 kg/m <sup>3</sup>	
Wasserdampfdiffusion $\mu$ (EN 12086)	ca. 70	
Brandverhalten	5.3 (BKZ)	

**Materialbasis:** • Hartschaumplatte aus swissporStrukturschaum, einseitig mit einer gelben Polystyrolschicht belegt

**Untergrund:** Noch nicht verputzte Flächen müssen vor der direkten Besonnung geschützt werden und dürfen nicht über längere Zeit der Witterung ausgesetzt sein.

**Lagerung:** Trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt, unbeschränkt lagerbar.

**Allgemeine Hinweise:** Die gültigen technischen Merkblätter und Verputzempfehlungen der verwendeten Kleber, Putze und Beschichtungen sowie die Fachinformation «FIXITherm WDVS» sind zu beachten. Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.