



## Fixit 493

Stabilizzatore per supporti minerali

**Impiego:** Fixit 493 è utilizzato per il consolidamento di superfici di intonaci sabbiosi e porosi a base calce o calce e cemento. Gli intonaci di fondo consolidati con Fixit 493 possono essere rivestiti con intonaci minerali. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante. Eliminare le efflorescenze e le parti con poca adesione. In caso di presenza di umidità e di sali si rende necessaria un'analisi approfondita della situazione.

**Caratteristiche:**

- Minerale
- Per sottofondi a base di calce e cemento
- Elevata profondità di penetrazione

**Lavorazione:**

| Dati tecnici       |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Cod. art.          | 2000143069                   |
| Imballaggio        |                              |
| Quantità per unità | 10 kg/cf.                    |
| Aggiunta d'acqua   | 1: 1 a 1: 3 con acqua pulita |
| Consumo            | 0,2-0,8 l/m <sup>2</sup>     |

**Composizione:**

- Leganti: Silicato di potassio con additivi organici

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** Fixit 493 viene diluito con acqua pulita e applicato a pennello, rullo o a spruzzo fino a saturazione del supporto. Il processo deve essere ripetuto in base all'assorbimento del supporto. In base al sistema di applicazione utilizzato, Fixit 493 deve essere diluito con acqua in rapporto fino a 1:3 per consolidare l'intonaco isolante in aerogel Fixit 222, diluire a un massimo di 1:1.

**Stoccaggio:** Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

**Certificati:**

**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5 °C (aria e supporto). Non utilizzare Fixit 493 su superfici a base gesso. Applicare di preferenza un intonaco di finitura minerale sugli intonaci di fondo consolidati con Fixit 493. Proteggere accuratamente gli elementi costruttivi adiacenti le superfici da consolidare. Pulire immediatamente con acqua le superfici sporcate con Fixit 493. Proteggere gli occhi e la pelle.

**Disposizioni generali:** La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.