



# Creteo® Gala CC 696

Instant beton


**Pravne in tehnične informacije:** Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

**Področja uporabe:** Za fugiranje širokih fuga kod kamenih i rubnih opločenja, prirodnih kamenih ploča na podu kao i prirodnog i lomljenog kamena.  
Izdelku ni dovoljeno dodajanje granulata ali ostalih dodatkov na gradbišču.

**Lastnosti materiala:**

- Enostavno nanašanje (v plastični obliki)
- Brez statičnega naboja
- Kein Ausmessen
- Odporno proti zmrzovanju in mehanskim obremenitvam
- Lahko zgostljiv

**Obdelava:**



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000569412
Način pakiranja	
Enota na paleto	48 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Zrnavost	0 - 4 mm
Izkoristek/liter	pribl. 16,5 l/EN
Izkoristek	pribl. 16,5 l/EN
Potrebna količina vode	pribl. 3,6 l/EN
Debelina nanosa	≤ 20 cm
Nasipna gostota (B3345)	pribl. 1,65 kg/l
Tlačna trdnost (28 d)	≥ 20 MPa
Certifikat o preiskusu	Lasten nadzor izvaja interna služba za zagotavljanje kakovosti.
Vsebnost kloridov	< 0,1 M%
Pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitene pred vlago.
Čas začetka utrjevanja	pribl. 15 min

**Osnova materiala:**

- Specijalni cement
- Polnila (mineralna)
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

**Pogoji pri izvedbi:** Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.  
Premazi so prilagojeni za plemenite omete in ne ogrožajo pozitivne lastnosti paroprepustnosti ometa.

**Priprava podlage:** Vse površine morajo biti nosilne, suhe, brez prisotnosti maščobe in prahu. Površine z zaprtimi porami je potrebno predhodno obdelati z sredstvi za čiščenje (alkohol, špirit).

**Obdelava:** Nastanku luž se da izogniti, večslojne debeline lahko vodijo k nastanku oblakov in kopren. Material se nanašamo vedno v eno smer in delimo v križnem procesu (kot 90°). Pri tem naj bo razdelilni valjček napit z materialom in uporabljen samo za delitev in ne za nanašanje.

**Varnostna opozorila:** Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

**Navodilo za uporabo:** Trak iz optičnih razlogov položimo 1-2 mm navznoter od sprednjega roba fuge.



## Creteo® Gala CC 696

Instant beton

---

**Skladiščenje:**

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.

Rok uporabe: najmanj 6 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zr. vl.

---

**Splošna opozorila:**

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.