



Fixit 710 Universel

Crépi de finition synthétique extérieur

Utilisation: Crépi de finition à base de résine synthétique prêt à l'emploi pour les façades conventionnelles et les façades isolées avec des panneaux en polystyrène.
Le support doit être propre, sec et porteur.
Appliquer préalablement Fixit 471 Couche de fond Premium.

- Propriétés:**
- Résistant aux intempéries
 - Nombreuses teintes & structures
 - Application facile et sûre
 - Prêt à l'emploi
 - Film de protection contre les algues
 - Durable
 - Pour SITE et façades conventionnelles
 - Haute adhérence
 - Application économique

Mise en œuvre:



Données techniques				
N° d'art.	2000953241	2000953242	2000953243	2000953244
Type d'emballage				
Unités par emballage	24 unité/pal			
Quantité par unité	25 kg/unité			
Granulométrie	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm
Structure de grain	Ribé plein			
Consommation	1,6–2 kg/m ²	2,2–2,6 kg/m ²	3,0–3,4 kg/m ²	4,1–4,5 kg/m ²

- Composition:**
- Liant : dispersion à la résine synthétique
 - Agrégats : charge minérale, sable de marbre
 - Additifs : agents conservateurs, pigments, film protecteur contre des algues

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec », la norme SIA 243 « Isolation thermique extérieure crépie » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Bien brasser le matériau avant l'utilisation.
Appliquer à épaisseur du grain avec une truelle inoxydable et structurer à la taloche en bois, en matière synthétique ou en polystyrène.

Traitement ultérieur: Lors de conditions météorologiques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger la couche fraîche (ombrager et protéger contre la pluie battante etc.).

Stockage: En bidon et/ou sac original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 12 mois.

Autres indications:





Fixit 710 Universel

Crépi de finition synthétique extérieur

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Observer un délai de 3 – 4 semaines avant de l'appliquer sur les enduits de fond minéraux secs. Exécuter l'ensemble des détails de construction de manière à exclure toute migration par infiltration d'humidité.

Fixit 710 est disponible en blanc naturel et en divers coloris.

Séchage

Après environ 24 heures, dans des conditions climatiques estivales idéales (+20 °C/65 % d'humidité relative de l'air), l'enduit de finition peut être considéré comme enduit de protection contre la pluie). Séchage purement physique par évaporation d'eau. En cas de conditions climatiques défavorables, la résistance à la pluie est retardée de plusieurs jours, selon les conditions. D'ici là, l'enduit doit être protégé contre les influences climatiques. Les travaux de peinture ne doivent être commencés qu'une fois l'enduit de finition complètement sec.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.