



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor

Rasante liscio a base calce in pasta

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Rasante pronto all'uso, per applicazioni a strato sottile. Intonaco e rasante universale a base calce, bianco naturale, su supporti in calcestruzzo, intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni.

Per rivestimento di soffitti, elementi prefabbricati, pannelli di pareti, nonché per livellamento di intonaci di fondo irregolari a base di calce/cemento.

Caratteristiche:

- Levigabile
- Applicazione universale
- Colorabile sec. KF della Mazzetta colori RÖFIX ColorDesign

Lavorazione:



Dati tecnici					
SAP-Art. Nr.:	2000952712	PK I	PK II	2000952713	PK I
Imballaggio					
Unità per bancale	24 unit/Pal.	24 unit/Pal.	24 unit/Pal.	64 unit/Pal.	64 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.	25 kg/cf.	25 kg/cf.	5 kg/cf.	5 kg/cf.
Colore	Bianco naturale				
Consumo	ca. 1,6 kg/m ² /mm				
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova.				
Spessore	1 - 2 mm				
Spessore min.	≥ 1 mm				
Peso specifico	1,7 kg/l				
Permeabilità al vapore μ	≤ 20				
Valore pH	ca. 11,5				
Avvertenze relative all'imballo	In secchi di plastica riciclabili.				
Temperatura del supporto	> 5 °C				

SAP-Art. Nr.:	PK II
Imballaggio	
Unità per bancale	64 unit/Pal.
Quantità per unità	5 kg/cf.
Colore	Bianco naturale
Consumo	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova.
Spessore	1 - 2 mm
Spessore min.	≥ 1 mm



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor

Rasante liscio a base calce in pasta

SAP-Art. Nr.:	PK II
Peso specifico	1,7 kg/l
Permeabilità al vapore μ	≤ 20
Valore pH	ca. 11,5
Avvertenze relative all'imballo	In secchi di plastica riciclabili.
Temperatura del supporto	$> 5^{\circ}\text{C}$

Materiale di base:

- Calce aerea
- Legante a base di dispersione ($< 1,5\%$)

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di $+5^{\circ}\text{C}$.

Supporto: Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.). Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc. Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente. Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.

Trattamento preliminare del supporto: Rasare ed eventualmente armare i giunti tra gli elementi costruttivi. In caso di supporti con tendenza allo sfarinamento, con grado di assorbimento elevato o disuniforme va previsto un trattamento preliminare con un idoneo primer fissativo privo di solventi RÖFIX (PP 201 o PP 301). I fissativi vanno diluiti con acqua, in modo da essere assorbiti dal supporto e da evitare la formazione di film continui (vedi relative schede tecniche). Su supporti in calcestruzzo uniformemente e debolmente assorbenti si può fare a meno di applicare il primer.

Preparazione: Viene fornito pronto all'uso. Prima dell'impiego mescolare brevemente. Il materiale è tissotropico (quanto più a lungo e intensamente viene mescolato, tanto più liquida diventa la sua consistenza - dopo un certo tempo il materiale nel contenitore torna ad addensarsi).

Lavorazione: L'applicazione si fa con spatola in acciaio inox.

Avvertenze: Prima della lavorazione gli elementi costruttivi adiacenti (finestre, telai di finestre, porte, ecc.) vanno in genere coperti per proteggerli da sporco o danni di altro tipo.

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Avvertenze di lavorazione: Tempo di asciugatura prima di poter applicare il rivestimento murale: ca. 24 ore (in relazione alle condizioni meteorologiche e di temperatura). Le irregolarità risultanti nella lavorazione possono essere eliminate dopo un'attesa di 3 - 5 giorni con della carta vetrata (grana 180/220). Bisogna fare attenzione che, prima dell'applicazione del secondo strato, il supporto sia uniformemente umido-opaco (senza punti bagnati o macchie). Il materiale rimasto in contenitori aperti (e chiusi) può essere riutilizzato rimescolandolo. Gli attrezzi vanno lavati accuratamente dopo l'uso.

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente. Periodo di conservazione: min. 24 mesi.

Dichiarazione:





RÖFIX CalceClima® Finish Dekor

Rasante liscio a base calce in pasta

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In conseguenza dell'impiego di materie prime naturali i valori relativi a determinate forniture possono presentare leggeri scostamenti. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario, se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (+20 °C/um.rel. 65 %) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere.

Riguardo ai dati riportati non vi è alcuna garanzia di esattezza e completezza, né alcuna responsabilità per richieste di qualsiasi tipo o decisioni da parte del cliente. Si applicano altresì le schede tecniche dei prodotti RÖFIX ai quali si fa riferimento nella presente scheda tecnica.

In caso di impiego e supporti non descritti in questa documentazione, è necessario consultarci preventivamente.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.