



# ROFIX 961

Ognjeodporna pečarska malta

**Pravne in tehnične informacije:** Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

**Področja uporabe:** Termično odporna šamotna malta za kamine in peči: za zidanje, ometavanje in figuranje zidakov, keramike in šamotnih plošč v ognjeni coni do +1100 °C.  
Posebej primerna za pred montažo skupine keramičnih ploščic za kamine.  
Predhodno vlaženje opeke ni potrebno.  
Pri gradnji peči vnesemo po možnosti čim manj vode.  
Visoke oziroma nizke temperature škodijo procesu strjevanja.

**Lastnosti materiala:**

- Dobre obdelovalne lastnosti
- Enostavna vgradnja z zidarsko žlico
- Obstoje pri vročini
- Hitrovezoča malta

**Obdelava:**



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000150790
NAV-Art. Nr.:	117873
Način pakiranja	
Enota na paleto	48 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Zrnavost	0 - 1 mm
Izkoristek/liter	pribl. 15 l/EN
Poraba	pribl. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm
Izkoristek	pribl. 15 l/EN
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Potrebna količina vode	pribl. 6,5 l/EN
Spec. gostota suhe malte	1.750 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna trdnost (28 d)	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Čas vgradnje	15 min
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C

**Osnova materiala:**

- Specialno vezivo
- Šamot
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti
- Na mineralni osnovi

**Pogoji pri izvedbi:** Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.  
Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

**Podlaga:** Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd.

**Varnostna opozorila:** Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!



# RÖFIX 961

Ognjeodporna pečarska malta

<b>Navodilo za uporabo:</b>	<p>Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.</p> <p>Za manjše površine najprej na suho zmešamo večjo količino materiala iz vreče in nato zmešamo željeno količino.</p>
<b>Skladiščenje:</b>	<p>Hraniti na suhem, na lesenih paletah.</p> <p>Najmanj 12 mesecev v skladu z uredbo 1907/2006/ES, priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zr. vl., datum proizvodnje je natisnjen na embalaži.</p>
<b>Splošna opozorila:</b>	<p>S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.</p> <p>Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.</p> <p>Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.</p> <p>Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.</p> <p>Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani <a href="http://www.roefix.si">www.roefix.si</a>, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.</p> <p>Upoštevajte aktualne nacionalne normative za uporabo.</p>