



POZMUR-KL NANO 130

Spalvotas mūro mišinys

Paskirtis: Sausas mūrijimo mišinys, pagamintas iš mineralinių rišančiųjų, mineralinių užpildų ir specialių priedų, pagerinančių mūro eksploatacines savybes. Sumaišius su vandeniu, gaunama spalvota masė (pilka, grafitas, juoda, ruda, plytinė), kuriai sutvirtėjus, tampa atspari vandens ir šalčio poveikiui. Mūrijimo mišinys, skirtas mūryti sienas iš apdailinių klinkerinių plytų, pastatų viduje ir išorėje. Nereikalingas papildomas siūlių apdorojimas. Skiediniu užpildytos siūlės išsaugo spalvos vienalytiškumą.

Savybės:

- Labai tvirtas
- Maksimaliai sumažina druskų išsiskyrimą
- Su vandenį atstumiančiais priedais
- Atsparus vandeniui ir šalčiui

Naudojimas:



Techniniai duomenys:	
Prekės kodas	P-KL-NANO-130
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	25 kg/pak.
Vienetai paletėje	48 vnt./pal.
Spalva	Spalvotas
Grūdėtumas	0 - 2 mm
Sąnaudos	45 kg/m ²
Reikalingas vandens kiekis	ca. 3,2 l/vnt.
Darbo temperatūra	> 5 - < 25 °C

Kiti techniniai duomenys: **Sąnaudos:** sienos storis 12 cm-45 kg/m²
Tinkamumo laikas sumaišius su vandeniu: apie 2 valandas (esant +20 °C temperatūrai)

Sudėtis:

- Portlandcementis
- Vulkaninis tufas (trasas)
- Nanodalelės
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai
- Pigmentai

Naudojimas: Sienoms mūryti reikia naudoti tik švarias plytas, t.y. nuo jų pašalinamas purvas, dulkės. Jei dirbama karštą dieną, plytas laikyti šešėlyje. Sausą mišinį rankiniu ar mechaniniu būdu sumaišyti su vandeniu iki vientisos masės ir tinkamos konsistencijos susidarymo. Atitinkamai pagal reikiamybę padidinti sumažinti vandens kiekį. Maišant maišykle, maišymo trukmė turėtų būti 2-3 min. Panaudotą vandens kiekį pasižymėti, o ruošiant sekančias skiedinio porcijas, maišyti vandenį ir sausą mišinį būtent tokiu santykiu. Pradėjusiam rištis skiediniui negalima gražinti plastiškumo nei pripilant papildomai vandens, nei maišant su šviežio skiedinio porcija. Plytų mūras turėtų būti apsaugotas nuo iš požeminės dalies kylančios kapiliarinės drėgmės, t.y. pasirūpinta horizontaliaja ir vertikaliaja hidroizoliacija. Ant paviršiaus skiedinys dengiamas metaline mentele, mūrijama pilnomis siūlėmis.

Naudojimo sąlygos: Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.



POZMUR-KL NANO 130

Spalvotas mūro mišinys

Pastabos:

Atliekant mūro darbus, rekomenduojama pamaišyti plytas iš skirtingų partijų, kad išvengti spalvinių skirtumų sienose, taip pat, patekus mūro skiedinio ant ekspozicinės plytos pusės, skubiai nuvalyti.

Mūro siūles išlyginti kol skiedinys dar nesukietėja.

Kad skiedinys neišdžiūtų per greit, dirbant vengti tiesioginių saulės spindulių, stipraus vėjo.

Mūrą reikia bent 7 dienas saugoti nuo per greito džiovimo, lietaus ir šalčio.

Jei mūrijama stipriai įgeriančiomis plytomis ar eksploatuojama esant labai intensyviems krituliams, tuomet rekomenduojama, po skiedinio sutvirtėjimo, mūrą impregnuoti specialiu aliejumi klinkerinėms plytomis FRONTA.

Apdorojus paviršių šiomis priemonėmis, plytos gali įgauti šiek tiek tamsesnį atspalvį. Po darbo instrumentus nuplauti vandeniu.

Sandėliavimas:

Sausoje ir nepažeistoje pakuotėje ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos

Bendroji informacija:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį.

Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.