



GIPSPLAMUUR 601

Witte gipsplamuur

Parameters: Mortel geschikt voor handmatig en machinaal aanbrengen van plamuur op wanden en plafonds binnenshuis.
Ideaal voor het aanbrengen van een perfecte, gladde laag onder verf of veredeld pleister op muren en plafonds van kalk-cementpleister, gipspleister e.d. of gemaakt van gipsplaat.

- Properties:**
- Glad oppervlak
 - gemakkelijk te verwerken
 - Hoge hechtingsgraad
 - Geen krimp
 - Sneeuwwit
 - Voor handmatig en machinaal gebruik

Gebruikswijze:



Technische gegevens	
Art.nr.	27897
Hoeveelheid in de verpakking	20 kg
Unit per pallet	54 stuk/pallet
Kleur	wit
Verbruik	0,8 kg/m ² /mm
Droogtijd	van 24 tot 48 uur
Verwerkingstijd	50 min
Druksterkte	≥ 2 N/mm ²
Laagdikte	≤ 3 mm
Hoeveelheid watervraag	ca. 13,3 Liter/Sack
Reactie op vuur	A1
Hechting (Beton)	≥ 0,1 N/mm ²

Het product voldoet aan: • EN 13279-1

- Samenstelling:**
- Bouw gips
 - Minerale vullers
 - Veredelende toevoegingen

Vorbereitung van de ondergrond: De ondergrond met gereinigd zijn en op de juiste manier voorbereid. Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Verbindingsplaatsen van verschillende ondergronden, installatie-groeven en andere plaatsen gevoelig voor constructiescheuren wapenen met glasvezel. Metalen onderdelen die in contact komen met de pleister beschermen tegen corrosie.

Soorten ondergrond: **Cement-kalkpleister:** Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Gipsplaat: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Beton, gewapend beton: Prime met GRUNT KONTAKTOWY 307



GIPSPLAMUUR 601

Witte gipsplamuur

Vorbereitung van het product:	<p>Giet het droge mengsel langzaam in een container die een geschikte hoeveelheid koud water bevat, terwijl met de hand of mechanisch wordt geroerd met behulp van een langzaam draaiende mixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. 5 Minuten weg zetten om te rijpen en dan weer goed mengen.</p> <p>Om het mengen te vergemakkelijken, wordt het aanbevolen om gipsmengers te gebruiken. Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik</p> <p>Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.</p> <p>Voordat u de volgende portie gips mengt, wordt aanbevolen om de container schoon te maken. Gipsresten kunnen de uithardingstijd van het product beïnvloeden.</p>
Gebruikswijze:	<p>Onregelmatigheden na volledige droging van de plamuur afschuren met papier of gaas. Eventuele onzorgvuldigheden, zorgvuldig van stof ontdoen en opnieuw plamuur aanbrengen.</p>
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	<p>Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product.</p> <p>Met het aanbrengen van plamuur beginnen na een periode van bezinking, krimp en drogen van muren en betonnen elementen. De ondergrond onder de plamuur moet duurzaam, stijf, niet vervormbaar zijn.</p>
Opmerkingen voor de uitvoering:	<p>Na het beëindigen van het werk de ruimte ventileren</p>
Opslag:	<p>Tot 6 maanden na de productiedatum, op een droge plaats in onbeschadigde fabrieksverpakking.</p>
Algemene aanwijzingen:	<p>Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.</p> <p>Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.</p>