



Creteo® Shot CC 585 J2 HS

SpC 30/37/J2/XC3/XD1/XF3/XA3/GK8 - SC6

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Beschleunigter Trockenspritzbeton für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren auf mineralischer Basis für alle statischen und nicht statischen Anwendungsbereiche (horizontal, vertikal und überkopf) wie z.B. Baugrubensicherung, Felssicherung, Hang- oder Böschungssicherung usw.
Ebenfalls für Spritzbetonarbeiten im Stollen- und Tunnelbau verwendbar.
Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

- Eigenschaften:**
- Gute Haftung
 - Geringer Rückprall
 - AAR-beständig aufgrund Microbartest
 - Sulfatbeständig

Verarbeitung:

Technische Daten:			
SAP-Art. Nr.:	2000571940	2000571820	2000571821
INFO	Angabe der Ergiebigkeit ohne Rückprall.		
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	30 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	25 kg/EH	40 kg/EH	1.000 kg/EH
Körnung	0 - 8 mm		
Literergiebigkeit	ca. 11,5 l/EH	ca. 18,4 l/EH	ca. 460 l/t
Ergiebigkeit	ca. 11,5 l/EH	ca. 18,4 l/EH	ca. 460 l/t
Schichtdicke	> 3 - ca. 15 cm		
Schichtdicke Bemerkungen	pro Lage		
Schüttdichte (B3345)	1.750 kg/m ³		
Druckfestigkeit (7 d)	≥ 31 MPa (EN 12390-3)		
E-Modul	30 GPa		
Expositionsclassen	XC3, XF3, XA3 (CH), XD1		
Überwachung	Fremdüberwachung durch akkreditierte Prüfanstalt. Die werkseigene Produktionskontrolle wird in unseren Produktionsstätten im Labor durchgeführt und garantiert eine gleichmäßige Zusammensetzung.		
Chloridgehalt (EN 14629)	< 0,2 M%		
Verpackungshinweise	In Silo oder Sack		
Brandverhalten	A1		
Frostbeständigkeit (SN 640 464)	Frostwiderstand BE II F > 50		
Frühfestigkeitsklassen	J2		
Sulfatbeständigkeit (SIA 262/1-D)	< 1,2 ‰		
Wasserdichtigkeit (EN 12390-8)	Wassereindringung unter Druck < 30 mm		



Creteo®Shot CC 585 J2 HS

SpC 30/37/J2/XC3/XD1/XF3/XA3/GK8 - SC6

Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none">• Spezialbindemittel mit hohem Sulfatwiderstand• Hochwertige Sande• Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
Verarbeitungsbedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Eine ausreichende Nachbehandlung lt. Norm ist erforderlich.
Verarbeitung:	Um einen monolithischen, homogenen Spritzbeton zu erzielen, sollte die Mindestauftragsdicke das 4-fache des Größtkorns betragen. Creteo®Shot kann mit herkömmlichen Trockenspritzmaschinen verarbeitet werden. Ein homogenes Spritzbild, geringer Rückprall und eine optimale Betonqualität wird durch eine abgestimmte Maschinenteknik (Fördermenge, Luftmenge, Luftdruck, Schlauchdurchmesser, Förderweite usw.) und gleichmäßige Kreisbewegungen der Spritzdüse bei geeigneten Abstand und Winkel zur Wand erreicht.
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Lagerung:	Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.

Länderspezifische Angaben	Die länderspezifischen Daten und Angaben in diesem technischen Merkblatt sind jeweils nur für das angeführte Land gültig.
	Länderspezifische Daten (CH)
Frost- Tausalzbeständigkeit BE II FT Spritzbetonklasse SIA 198	Widerstandsfaktor WFT - L ≥ 50 SC6 / SC13
Maschinenteknik	Geeignet für Trockenspritzmaschinen im Dünnstrom Verfahren (z.B. Aliva), auch in Kombination mit RÖFIX Silotechnik (z.B. Dragon II)
INFO	Gelistet beim Tiefbauamt Graubünden, gemäss Typenliste „Spritzbeton Fertigprodukte“ Versuchsstollen Hagerbach AG, 8893 Flums - Hochwiese

Deklaration:



Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.