



HASIT Beschichtungsmasse DKF 75

Beschichtungsmasse

Anwendungsbereiche: Beschichtungsmasse zum Verschließen der Fugen und Kanten von HASIT FASSADENDEKORPROFILE. Elastisch, gleiche Struktur wie Profiloberfläche. Nassfestigkeit: nach 7 Tage Wasserlagerung, der Kleber verfärbt sich milchig, und wird etwas weich. Nach mehrtägigem Trocknen erhält der Kleber die ursprüngliche Festigkeit zurück. Stärkere Mechanische Stöße und stärkere Biegebelastung führen zu Verformung und Bruch und sollten daher vermieden werden.

Eigenschaften:

- pastösfürssige Masse
- Temperaturbeständigkeit: ab 90 °C beginnt das Polystyrol zu schrumpfen

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000073592	2000072634
EAN	4038502154927	4038502154774
Zolltarifnr.	39259080	
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	1 kg/EH	5 kg/EH
Farbe	Grau	
Verbrauchshinweis	Kältebeständigkeit: nach 50 Wechselzyklen je 2 Std. von -20 bis +20 °C, keine Veränderung der Profile, keine Rissbildung.	
Reissfestigkeit Kette (Anfangswert)	2.600 N/mm ²	
Reissfestigkeit Schuss (Anfangswert)	4.400 N/mm ²	

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensive UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.