



Fixit 562

Mortier à maçonner pour pierre naturelle avec trass 0-3 mm


Utilisation:



Le mortier pour pierres naturelles résistant au gel, facile à appliquer, avec adjonction de trass, est utilisé pour maçonner la pierre naturelle et jointoyer d'anciennes maçonneries en moellons. Spécialement pour les bâtiments classés monuments historiques, sans hydrofugation. Pour les applications aux socles de façades, dans la zone de projection d'eau et sur les couronnements de murs, tenir compte des mesures techniques de construction particulières (recouvrement des couronnements, revêtement de protection, etc.).

Propriétés:

- Résistant au gel
- Mise en œuvre aisée
- Pompable
- Souple à appliquer
- Faible tendance aux efflorescences de calcaire
- Mélange homogène

Mise en œuvre:



Données techniques		
N° d'art.	2000140853	2000140852
Usine		Weiach
Type d'emballage		
Unités par emballage	42 unité/pal	
Quantité par unité	25 kg/unité	1.000 kg/unité
Granulométrie	0 - 3 mm	
Adjonction d'eau	4 - 5 l/sac	env. 160 l/t
Rendement	env. 16 l/sac	env. 625 l/t
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min	
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 15 N/mm ²	
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 4 N/mm ²	
Résistance au gel	moyen selon SIA 162/1, examen no 8	

Composition:

- Liant : ciment
- Agrégats : sable et sable concassé, granulométrie 0 - 3 mm
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air
- Trass

Généralités:

Observer les règles générales de la construction, la norme SN 640 480 «Pavages en pierre naturelle», la recommandation SIA V178 «Maçonnerie de pierre» et les données de cette fiche technique.

Traitement préalable:

Le support doit être propre, sec et porteur.

Mise en œuvre:

Fixit 562 est gâché à l'eau propre, à la main ou dans un malaxeur continu. Ne plus rajouter d'eau au mortier dont la consistance est déjà réglée.

Traitement ultérieur:

Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante, assurer contre les coups de vent etc.).

Prescriptions de sécurité: Éviter de contact avec la peau et les yeux. Détails voir fiche de sécurité.



Fixit 562

Mortier à maçonner pour pierre naturelle avec trass 0-3 mm

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).
L'utilisation d'un malaxeur à mélange forcé ou à tambour peut entraîner une occlusion excessive des pores d'air et par conséquent une perte de résistance.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.