



HYDROMUR-W 1010

Agent imperméabilisant aqueux

Domaines d'application: Produit destiné à l'hydrophobisation de surface des revêtements absorbants des éléments de construction, à l'intérieur et à l'extérieur des locaux.
Destiné à protéger les façades contre la pénétration de l'eau de pluie et des composés agressifs. Pour les enduits minéraux (sans plâtre), revêtements en pierre, béton et terrazzo, revêtements minéraux de peinture, murs de briques céramiques et de parement, en clinker, en silicate, tuiles céramiques et de ciment, panneaux de ciment et de fibres, etc.
Après le séchage, il crée dans une structure du substrat une zone perméable à la vapeur réduisant l'absorption d'eau du substrat, protégeant contre les dégâts dus au gel et causés par la cristallisation du sel, réduisant les salissures et le risque d'agression biologique.

Propriétés:

- Facile à utiliser
- Perméable à la vapeur
- Diminue l'absorption
- Réduit les salissures
- Résistant au gel
- Imperméable à l'eau
- Effectif
- Imperméable à l'eau

Mise en œuvre:



Données techniques		
N° d'art.	12792	12793
Type d'emballage		
Quantité par unité	1 l/unité	5 l/unité
Unités par emballage	12 pce/cart.	120 pce/pal
Teinte	Incolore	
Densité	env. 1 g/cm ³	
Consommation	0,1 l/m ²	
Durée de séchage	12 à 24 heures	
Valeur pH	env. 7	

Le produit conforme à: • Le produit n'est pas un produit de construction et n'exige pas de document de référence.

Base du matériau:

- Eau
- Émulsion de polysiloxane fonctionnel

Support: Les subjectiles doivent être conditionnés et nettoyés. Supprimer les parties du substrat qui ne sont pas bien connexes et porteuses.
Les subjectiles devraient être nettoyés de la poussière, de la suie, des graisses, lubrifiants ou autres agents de séparation rendant l'adhésion difficile.
Les taches de rouille, de taches et de ciment-chaux doivent être éliminées avec le décapant RACLEUR DE BOUES 1007. Les surfaces couvertes de moisissures, d'algues ou de mousse doivent être traitées avec le fongicide SEPTOBUD 1008, puis nettoyées mécaniquement avec des brosses ou des éponges et recouvertes de fongicide. Les surfaces non destinées à la protection doivent être soigneusement couvertes.
Les surfaces avec fissures et rayures doivent être réparées à l'aide d'un mortier de nivellement 428 ou autre, adapté à un type donné de support. Les mortiers doivent être complètement séchés et bien liés aux points de réparation.

Préparation: Produit prêt à appliquer. Ne pas diluer avec de l'eau, ne pas mélanger avec d'autres matériaux. Bien mélanger le contenu de l'emballage avant utilisation.



HYDROMUR-W 1010

Agent imperméabilisant aqueux

Mise en œuvre:	<p>La préparation doit être appliquée au pinceau ou au rouleau ou sur des surfaces plus grandes par pulvérisation jusqu'à saturation du support. Il est recommandé d'appliquer le produit au moins deux fois. Appliquer la couche suivante lorsque la préparation a trempé et que la surface ne brille pas et semble optiquement sèche.</p> <p>Dans le cas où une fenêtre ou une porte est souillée par la préparation, il faut la nettoyer avec de l'eau aussitôt que possible. Protéger les surfaces imprégnées contre les précipitations jusqu'à ce que la préparation appliquée soit sèche.</p>
Conditions de mise en œuvre:	Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit.
Stockage:	Jusqu'à 12 mois à compter de la date de production, dans les emballages scellés et à une température maintenue entre +5 °C et +25 °C, hors de portée des enfants, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur et des flammes nues. Tous moyens de transport possibles, à une température non inférieure à +5 °C. Ne relève pas des dispositions de l'ADR.
Remarques générales:	Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.