



010

Штукатурка фасадна акрилова

Сфера застосування: Готова до використання штукатурна суміш призначена для ручного та механізованого нанесення декоративної рельєфної штукатурки на шар мінеральних традиційних штукатурок, на гіпсокартонні і гіпсоволокнисті плити, а також на базовий армований шар у системах утеплення зовнішніх стін будинків ТМ KREISEL TURBO. В залежності від вмісту та розміру зерна мінерального заповнювача, можливе отримання різних фактур «Короїд» та «Баранець».

Властивості:

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Фактура баранець або короїд
- Стійка до забруднень
- Зручна у застосуванні

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:		
Штрих-код	314950	351108
Тип упаковки		
Кількість в упаковці	25 кг/од	
Кількість на палеті	33 шт/пал.	
Колір	Біла	
структура штукатурки	баранець	короїд
Густина	1,8 г/см ³	
Фракція	0 - 3 мм	
Витрата	≈ 2,4 кг/м ²	
Час висихання	з 12 до 48 год	
Час обробки	≈ 20 хвилин	

Склад:

- Водна дисперсія акрилового полімеру
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки
- Пігменти

Підготовка основи: **Армуючий шар в системах теплоізоляції:** 330 Кварцгрунт акриловий
Вапняно-цементна шткатурка: 330 Кварцгрунт акриловий
Гіпсова штукатурка: 330 Кварцгрунт акриловий
Гіпсокартон: 330 Кварцгрунт акриловий
Бетон, залізобетон: 330 Кварцгрунт акриловий

Підготовка продукту: Продукт готовий до використання. Не розбавляти водою і не змішувати з іншими матеріалами. Перед використанням ретельно перемішати вміст упаковки. Перед використанням переконайтеся, що колір відповідає вашому замовленню.

Спосіб застосування: Штукатурку нанесіть на товщину зерна за допомогою шпателя з нержавіючої сталі та видаліть надлишки цією ж кельмою. Остаточне затирання зробіть пластиковою теркою. Захищайте від морозу, дощу, надмірної спеки та сильного вітру під час роботи та сушіння. Щоб вирівняти колір і структуру штукатурки, під час нанесення рекомендується не спорожняти відро повністю, а додати половину свіжої суміші з нового відра і ретельно перемішати обидві частини. Поверхні повинні бути очищені від пилу, жиру, антиадгезійних засобів, залишків фарби, цвєлі, водоростей, моху тощо, а також не мати тріщин і висолів.

Умови обробки: Використовуйте при температурах від +5 °С до +25 °С, ці температури поширюються на повітря, основу та продукт. Усі поверхні повинні бути міцними, рівними та чистими.



010

Штукатурка фасадна акрилова

До уваги виконавців:

Використовуйте всі продукти, що входять в систему теплоізоляції.
Використовуйте продукти тільки з однієї виробничої партії.
Виконуйте роботи на заданій ділянці безперервно, використовуючи метод «мокре по мокрому», щоб уникнути видимих з'єднувальних елементів.
Ми рекомендуємо використовувати кольорові поверхні під кольорові штукатурки.
Туман діє як дощ і може викликати смуги та знебарвлення. Для невеликих фасадних поверхонь слід використовувати інтенсивні кольори з коефіцієнтом відбиття < 25 %.
Нанесення на цілі поверхні призводить до прискореного старіння покриття за рахунок інтенсивного нагрівання і високої термічної напруги.
Відразу після закінчення роботи промийте інструмент чистою водою.
Не використовуйте продукт на кам'яній ваті.

Зберігання:

До 12 місяців від дати виготовлення в герметичній упаковці при температурі від +5 °C до +25 °C, подалі від джерел тепла та холоду.

Загальна інформація:

Цей технічний паспорт стосується всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.