



Fixit 450


Colla di costruzione, secca a base cemento


Impiego: Fixit 450 è indicato per la posa di pannelli compositi e pannelli d'isolazione termica EPS,PIR e lana di pietra, eccettuati i pannelli in vetro cellulare (utilizzare Fixit 466). Aderisce a tutti i supporti minerali, agli intonaci sintetici e a pitture alla dispersione pulite. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante. Se il sottofondo presenta irregolarità importanti, applicare preliminarmente uno strato di uguagliamento.

Caratteristiche:

- Collante performante per il sistema SITE
- Un prodotto adatto a diversi sottofondi
- Buona e sicura adesione

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011450
Imballaggio	
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
aggiunta d'acqua	5 - 6 l/sacco
Consumo	3-6 kg/m ²
Tempo di lavorazione	60 - 90 min

Composizione:

- Leganti: cemento
- Aggregati: sabbia silico calcare granulometria 0 - 1 mm
- additivi: sostanze igroscopiche, aggrappanti, aeranti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Miscelare Fixit 450 la prima volta con un miscelatore a mano o con miscelatore continuo. Per consentire agli agenti di adesione di sviluppare la loro piena efficacia, lasciare riposare la malta almeno 5 minuti prima di miscelare una seconda volta.
 Incollaggio di pannelli di termoisolanti
 Applicare strisce sui bordi e bioccoli centrali. La superficie di contatto del rivestimento deve essere pari almeno al 40%.
 Per l'applicazione di un secondo strato di isolazione termica e di isolazioni interne prevedere la stesura del collante su tutta la superficie del pannello con la spatola dentata.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non sollecitare meccanicamente i pannelli incollati se non dopo 3 giorni dall'applicazione.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.