



# RÖFIX 961

Šamotni malter/mort otporan na vatru

**Pravne i tehničke napomene:**

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:**

Šamotni mort otporan na visoke temperature, kod izgradnje kamina i peći, za postavljanje, žbukanje i fugiranje blokova za zidanje, pločica za peći i šamot ploča u zoni vatre, pri temperaturama do +1100 °C.

Pogodan za pripremu grupa pločica.

Prethodno navlaživanje cigle nije potrebno.

Pri postavljanju peći po mogućnosti unijeti što manje vode.

Više odn. niže temperature negativno utječu na proces vezivanja.

**Svojstva:**

- Dobra obradivost
- jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom
- Otporan na vrućinu
- Brzo vezanje

**Ugradnja:****Tehnički podaci**

<b>SAP šifra:</b>	<b>2000150790</b>
NAV šifra:	117873
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	42 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed
Granulacija	0 - 1 mm
Izdašnost u litrama	oko 15 l/jed
Potrošnja	oko 10 kg/m <sup>2</sup> /cm
Izdašnost	oko 15 l/jed
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	oko 6,5 l/jed
Nasipna gustoća suhog morta	1.750 kg/m <sup>3</sup>
Pritisna čvrstoća (28 d)	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Vrijeme ugradnje	15 min
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

**Sastav:**

- Specijalno vezivo
- Šamot
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Mineralna baza

**Uslovi obrade:**

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

**Podloga:**

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvtjetavanja itd.

**Upozorenja:**

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.



# RÖFIX 961

Šamotni malter/mort otporan na vatru

<b>Upute za ugradnju:</b>	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Kod upotrebe malih količina, iz vreće uzeti veću količinu te je na suho zamiješati, pa zatim iz toga izmiješati željenu količinu.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci, u skladu s direktivom 1907/2006/EZ, privitak XVII pri +20 °C, 65 % r.v.z. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.
<b>Opšte napomene:</b>	<p>Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.</p> <p>Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.</p> <p>RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.</p> <p>Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.</p> <p>Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici <a href="http://www.roefix.ba">www.roefix.ba</a> ili zatražite u našim poslovnica.</p> <p>Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme.</p>