



Fixit 462

Intonaco di restauro


Impiego:



Fixit 462 è utilizzato per i risanamenti e gli ammodernamenti all'interno e all'esterno. E' applicabile direttamente su supporti minerali e organici.
 Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.
 In presenza di supporti con stabilità incerta, assicurarsi della resistenza del fondo con prove allo strappo e prove di resistenza alla saponificazione.
 Rinforzare i vecchi intonaci di fondo poco resistenti con lo stabilizzatore per supporti minerali Fixit 493. Osservare le direttive riportate nella scheda tecnica del sistema di risanamento degli intonaci Fixit, riguardanti i supporti salini o la presenza di umidità.
 Con rete di armatura a maglia stretta, Fixit 462 può essere utilizzato quale strato di uguagliamento e d'armatura su intonaci isolanti quali Fixit 288 Calce Clima Thermo.

Caratteristiche:

- Pratico e di applicazione universale
- Lavorazione a macchina per un risanamento economico
- Numerose possibilità di utilizzo quali, intonaco di uguagliamento, rasatura con rete d'armatura e intonaco di finitura
- L'aggiunta di fibre al prodotto garantisce un'elevata resistenza alle fessure
- Certificato ECO

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011462	181022462
Stabilimento		Weiach
Imballaggio		
Unità per bancale	40 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
aggiunta d'acqua	ca. 7,5 l/sacco	
Consumo	ca. 1,45 kg/m ² /mm	
Consumo	ca. 1,45 kg/m ² /mm	
Tempo di lavorazione	60 - 90 min	
Spessore	3-30 mm inserimento rete 4 - 6 mm	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1'350 kg/m ³	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 3 N/mm ²	
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 1,5 N/mm ²	
Modulo elastico	< 3 kN/mm ²	
Permeabilità al vapore μ	ca. 20	

Composizione:

- Leganti: cemento bianco, calce idrata
- Aggregati: sabbia calcarea di granulometria 0-1,2 mm
- Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, agenti d'aderenza, idrofughi, fibre



Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera dei maestri pittori e gessatori, la norma SIA 242 „Lavori di intonacatura e di costruzione a secco“ e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.



Fixit 462

Intonaco di restauro

Lavorazione:	<p>Fixit 462 può essere utilizzato a mano o spruzzato con le usuali macchine intonacatrici. Miscelare con acqua pulita e lasciare riposare l'impasto almeno per 5 minuti prima di miscelare ulteriormente il prodotto. I giunti della rete di armatura, inserita nella rasatura, devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. Prima dell'indurimento irruvidire la superficie con una scopa. La struttura della rete d'armatura deve essere appena visibile.</p>
Trattamento ulteriore:	<p>In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).</p>
Stoccaggio:	<p>Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.</p>
Certificati:	 
Osservazioni particolari:	<p>Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Sui punti di raccordo di materiali differenti (p. es. architravi di finestre o beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e inserire una rete di armatura metallica Armanet nel rinzaffo Fixit 670. Fixit 462 non deve essere applicato sugli zoccoli degli edifici. Unicamente le piastrelle in ceramica con dimensioni inferiori a 1600 cm² possono essere applicate su Fixit 462. La merce sfusa in silo viene consegnata senza fibre, senza modificare le proprietà del prodotto.</p>
Disposizioni generali:	<p>La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.</p>