



HASIT 980

Mortar zidărie aparentă

Proprietăți:

- Aplicare mecanizată optimă
- Rezistență ridicată la intemperii
- Randament ridicat
- Ușor de aplicat cu mistria
- Rezistă la ploi puternice

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	2000006829
EAN	4038502100627
Nr. taxă vamală	32149000
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	30 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Culoare	gri
Granulație	0 - 3 mm
Randament în litri	ca. 19 l/UM
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Rezistență la compresiune (28 d)	$\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1015-11)
Reacție la foc	A1
MG (EN 998-2)	M5
MG (DIN 1053)	MG IIa
Nuanțe disponibile	limitat

Compoziție:

- Ciment
- Trass
- Nisip calcaros concasat de calitate superioară
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare
- Mineral

Condiții punere în operă:

Până la uscare completă suprafețele trebuie protejate de îngheț, uscare prea rapidă (expunere la curenți de aer, raze solare directe) și umiditate suplimentară (ploaie).

Pregătirea suportului:

Cărămizile înghețate nu pot fi utilizate.
Blocurile uscate, puternic absorbante se umezesc înainte de zidire.

Pregătire:

Un sac de mortar de zidărie se amestecă 2 minute mecanizat.
Când se amestecă în malaxorul cu cădere liberă se introduce mai întâi apa de amestec după care se adaugă mortarul uscat.

Punere în operă:

Aplicarea mortarului se face cu o gletieră canelată sau cu un dispozitiv de transport mortar.
Excedentul de mortar se îndepărtează imediat.
După zidire se rostuiește cu instrumentele adecvate.
Mortarul de zidărie se amestecă cel mai eficient în stația de malaxare mortare.
Mortarul malaxat este ridicat cu bena la zona de lucru și turnat în cuva de mortar.
Dacă se aplică mortarul mecanizat trebuie respectată consistența.
Nu amestecați cu alte materiale.
Mortarul proaspăt trebuie utilizat în decurs de 2 ore.



HASIT 980

Mortar zidărie aparentă

Atenție specială:	Având în vedere caracterul natural al materiilor prime și al diferitelor puncte de producție nu poate fi asigurată o constanță a tonului de culoare între livrări. La livrări suplimentare trebuie verificat tonul de culoare înainte de utilizare.
Asigurarea calității:	Calitatea produsului este monitorizată continuu extern și în laboratorul propriu.
Depozitare:	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității.
Informații pericole:	Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea pot fi citite înainte de utilizare.
Informații generale:	<p>Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.</p> <p>Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până în prezent.</p> <p>Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.</p> <p>Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.</p> <p>Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.</p> <p>Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.</p>