





# Revêtement bitumineux épais 1 composant

## Revêtement épais pour l'étanchéité des constructions

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Utilisation:</b>          | Sur des supports secs, propres et porteurs dans la zone de contact avec le terrain, contre l'eau d'infiltration sans pression.<br><b>Revêtement étanche à l'eau dans la zone du périmètre</b><br>Revêtement bitumeux épais de protection des éléments de construction en contact avec le terrain tels que parois de caves, garages souterrains, murs de soutènement, etc.<br>Comme étanchéité pour les panneaux d'isolation périmétrique et les finitions de socle, contre les eaux d'infiltration non refoulées.<br><b>Coller</b><br>Pour coller des panneaux d'isolation du périmètre en polystyrène expansé et extrudé dans la zone en contact avec le terrain et du socle ainsi que pour coller des panneaux PIR dans la zone du socle sur des supports propres, secs et porteurs.   |
| <b>Propriétés:</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Enduit d'étanchéité souple</li><li>• Collage et étanchéité</li><li>• Mise en œuvre aisée</li><li>• Bonne protection contre le contact avec la terre</li><li>• Étanche à l'eau</li></ul>  |
| <b>Mise en œuvre:</b>        |   |
| <b>Données techniques</b>    |  |
| N° d'art.                    | 2000764507   |
| Type d'emballage             |   |
| Unités par emballage         | 18 unité/pal   |
| Quantité par unité           | 20 kg/unité  |
| Consommation                 | env. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>Collage : env. 3 kg/m <sup>2</sup><br>Application 2 x min. 2 mm : env. 4 kg/m <sup>2</sup>   |
| <b>Composition:</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Emulsion souple à base de bitume-caoutchouc (sans solvants)</li><li>• Fibres</li></ul>   |
| <b>Généralités:</b>          | Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 243 « Isolation thermique extérieure crépie », la norme SIA 271 « L'étanchéité des bâtiments », les informations techniques « FIXITherm isolation thermique SITE » et les informations de cette fiche technique.   |
| <b>Mise en œuvre:</b>        | Prêt à l'emploi et pour mise en œuvre non dilué à la main ou au pistolet.<br><b>Revêtement étanche à l'eau dans la zone du périmètre</b><br>Le revêtement bitumeux est appliqué en 2 couches. Appliquer une 1ère couche de 2 mm et répartir à la taloche. La 2ème couche également de 2 mm est appliquée sur la 1ère couche sèche puis lissée.<br><b>Coller</b><br>L'application de la colle sur les panneaux d'isolation du périmètre ou les panneaux PIR se fait sur toute la surface à la truelle dentée ou, en cas de support inégal, en bandes de rive. Les panneaux sont posés plans, en quinconce et bien aboutés. La rangée de panneaux du bas doit être coupée en biais à 45°. Les panneaux d'isolation doivent être sécurisés contre un glissement.<br><b>Enrobage sur des panneaux d'isolation du périmètre</b><br>Le revêtement bitumeux est réparti à la truelle dentée sur toute la surface des panneaux d'isolation du périmètre. Le treillis d'armature à mailles fines est ensuite entièrement enrobé dans le revêtement bitumeux. Faire chevaucher les joints sur 10 cm. |
| <b>Traitement ultérieur:</b> | Lors de conditions météorologiques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger la couche fraîche (ombrager et protéger contre la pluie battante etc.).   |



# Revêtement bitumineux épais 1 composant

Revêtement épais pour l'étanchéité des constructions

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Stockage:</b>                | En bidon et/ou sac original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 12 mois.   |
| <b>Remarques particulières:</b> | Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support).<br><b>Nettoyage des outils</b><br>Laver à l'eau immédiatement après usage.  |
| <b>Dispositions générales:</b>  | Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent. |

---