



## Fixit 252


Lisciatura a base di grassello di calce


**Impiego:** Fixit 252 è un prodotto minerale pronto all'uso che può essere applicato come intonaco di livellamento su supporti di intonaco esistenti in caso di risanamento dell'intonaco o come intonaco di finitura in interni asciutti. Fixit 252 è utilizzato principalmente nel lavoro con i clienti, per applicazioni senza polvere. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

**Caratteristiche:**

- Massa da spatolare pronta all'uso
- Per applicazioni senza polvere
- Per il risanamento dell'intonaco in locali interni asciutti

**Lavorazione:**



Dati tecnici	
Cod. art.	181011252
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Consumo	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
Spessore	1 - 5 mm
Permeabilità al vapore μ	ca. 20

**Composizione:**

- Legante: calce bianca spenta
- Aggregati: sabbie silico calcare di granulometria 0 - 0.8 mm
- Additivi: sostanze igroscopiche, aggrappanti, fibre

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** Fixit 252 è pronto all'uso e si applica a mano. Il giorno successivo, il lavoro può proseguire con Fixit 751 Stabilitura a base di grassello di calce, Fixit 735 Intonaco di finitura (al silicato) o Fixit 253 Lisciatura alla calce, oppure con una nuova mano di Fixit 252.

**Trattamento ulteriore:** Proteggere da una essiccazione rapida e dall'umidità.

**Stoccaggio:** Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).  
Periodo di conservazione: min. 24 mesi.

**Certificati:**



**Osservazioni particolari:** Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.  
I soffitti esistenti devono essere sottoposti a uno speciale test di adesione prima di essere intonacati (vedere brochure Restauro e ristrutturazione di vecchi edifici).



## Fixit 252

Lisciatura a base di grassello di calce

---

### Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.