



Fixit 460

Enduit d'assainissement de fissures

Utilisation: Fixit 460 est utilisé comme enduit d'assainissement de fissures sur les supports à base minérale ou organique.
Le produit peut également être utilisé comme mortier adhésif et d'armature pour les panneaux isolants XPS, EPS ou en laine de roche.

Propriétés:

- Pratique et applicable de manière universelle
- Peut être appliqué à la machine pour un assainissement économique
- Assainissement sûr des fissures pour la rénovation et l'assainissement SITE
- Également comme mortier-colle et enrobage pour SITE

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000578321
Type d'emballage	
Unités par emballage	40 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Granulométrie	0 - 1,5 mm
Adjonction d'eau	env. 6 l/sac
Consommation	4-7 kg/m ²
Délai de mise en œuvre	env. 120 min
Épaisseur de couche	2 - 10 mm
Résistance à la compression (28 jours)	2,5 N/mm ²
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 0,17 N/mm ²
Diffusion de la vapeur d'eau μ	env. 10

Composition:

- Liant : ciment Portland, chaux hydratée
- Agrégats : sables rond et concassé granulométrie 0 - 1,5 mm (sables de carrière et silico-calcaire)
- Additifs : agent de rétention d'eau, d'adhérence, fibres

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Mélanger dans de l'eau propre et laisser reposer au moins 5 minutes avant de mélanger encore une fois le matériau.
Le support doit être propre, sec et porteur.
Assainissement de fissures
La formation de fissures doit être terminée. La formation de fissures doit être terminée. Les fissures sont d'abord fraisées et découplées. La façade doit ensuite être nettoyée. Après un temps de séchage de 3 à 4 jours, la surface est recouverte de Fixit 460, avec enrobage du treillis d'armature Fixit.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).
Le crépi ne peut être peint qu'après séchage complet.

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 12 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.



Fixit 460

Enduit d'assainissement de fissures

Certificats:

Autres indications:

Remarques particulières: Aucun additif externe ne peut être ajouté au mortier.
Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support).

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.