



Calsilit historica (Fixit 785 evo)

Pittura minerale senza biocida

Impiego: Calsilit historica (Fixit 785 evo) è una pittura idrofila al silicato senza biocidi, da pitturare, per il sistema di isolamento termica FIXITherm.evo. Fixit 785 evo è indicato per tutte le facciate minerali e per le vecchie pitture a base calce, ai silicati e organiche-silicato. I sottofondi a base calce e/o cemento necessitano di una ripresa di fondo Calsilit historica fixativ (Fixit 485 evo). Gli intonaci e le pitture ai silicati possono essere rivestiti direttamente. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche:

- Minerale
- Esente da biocidi
- Permeabile al vapore
- Numerose tinte
- Per sottofondi con differenti gradi di assorbimento

Lavorazione:

Dati tecnici	
Cod. art.	181011785
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	22 kg/cf.
Consumo	ca. 250 g/m ² /pittura
Consumo	per 2 mani di pittura: ca. 500 g/m ² (in base al sottofondo)
Tempo di essiccazione	min. 24 ore

Composizione:

- Legante: silicato di potassio
- Aggregati: carico di riempimento minerale
- Additivi: pigmenti inorganici (ossido di titanio)

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Diluire la prima ripresa con 10 % di acqua o Calsilit historica Fixativ (Fixit 485 evo), la seconda con 5 % di acqua. Applicare con pennello, rullo o macchina per spruzzare.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere lo strato di finitura fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: In secchi originali non aperti, protetto dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 18 mesi.

Certificati:

Ulteriori indicazioni:



Calsilit historica (Fixit 785 evo)

Pittura minerale senza biocida

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5 °C (aria e supporto), con forte umidità (> 70 %) e con irraggiamento solare diretto.
Gli intonaci minerali possono essere rivestiti solo dopo aver subito una sufficiente carbonatazione. Il tempo di attesa tra la prima e seconda mano è di 24 ore.
Il legante è caustico. Proteggere gli occhi e la pelle.
Coprire accuratamente gli elementi costruttivi in vetro, metallo e le pietre naturali o artificiali.
Dopo l'applicazione pulire immediatamente gli attrezzi con acqua.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.