




# Fixit 526 A



Béton sec à projeter pour étayage de fouilles C25/30

**Utilisation:** Fixit 526 A est un mortier sec à projeter à base de ciment, sans alcalis, avec accélérateur. Il sert de la stabilisation temporaire de fouille.

- Propriétés:**
- Prise très rapide
  - Processus de travail flexible
  - Taux de rebond minime
  - Également en silo à pression pour béton à projeter
  - Sans alcali
  - Mélange homogène

**Mise en œuvre:**



Données techniques		
N° d'art.	2000958379	2000958380
Type d'emballage		
Unités par emballage	42 unité/pal	
Quantité par unité	25 kg/unité	1.000 kg/unité
Granulométrie	0 - 8 mm	
Rendement	12,5 l/sac	env. 500 l/t
Épaisseur de couche	25 - env. 200 mm	
Masse volumique à sec	env. 2.250 kg/m <sup>3</sup>	
Classe du résistance à la compression	C25/30	
Module d'élasticité	< 28.000 N/mm <sup>2</sup>	
Classe d'exposition	XF1	
Classe de beton à projeter	SC 2 / SC 11	
Teneur en chlorure	Cl 0,10	
Classe de résistance initiale	J2	
Résistance à la RAG	Résistant à la RAG selon SIA MB 2042, agrégat	
Densité poudre en vrac	1.750 kg/m <sup>3</sup>	

- Composition:**
- Liant : ciment
  - Agrégats : D<sub>max</sub> 8 mm
  - Additifs: accélérateur sans alcalis
  - Additifs : fibres en acier (sur demande)

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction et les informations de cette fiche technique.

**Traitement préalable:** Le support doit être propre et porteur.

**Mise en œuvre:** Fixit 526 A est un mélange prêt à l'emploi pour mise en œuvre avec une machine à projeter usuelle. Le produit est un mélange fini séché au four qui se distingue par le développement de solidification précoce, une mise en œuvre aisée ainsi que par un taux de rebonds minime.

**Traitement ultérieur:** Les surfaces fraîchement mises en œuvre doivent immédiatement être protégées contre la dessiccation produite par le soleil et/ou le vent ainsi que contre les effets du gel. Lorsque les températures avoisinent le point de gel, prendre les précautions de sécurité appropriées selon SN EN 206-1.

**Prescriptions de sécurité:** Éviter de contact avec la peau et les yeux. Détails voir fiche de sécurité.



## Fixit 526 A

Béton sec à projeter pour étayage de fouilles C25/30

---

**Stockage:** Peut être stocké au sec pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

---

**Autres indications:**



---

**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).  
Nettoyer l'outillage à l'eau tout de suite après usage. Éliminer mécaniquement le mortier durci. Le rebond ne peut en aucun cas être réutilisé.

---

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.