



Creteo[®]Repair CC 170

Antikorozivna zaštita

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Kao visokovrijedna antikorozivna zaštita u spoju s CreteoRepair proizvodima. Također moguće korištenje sa svim certificiranim proizvodima za sanaciju betona na bazi cementa. Ne koristi se kao vezivni most. Specijalni dodaci mogu se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000148443	2000148468
NAV šifra:	143512	144716
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.	64 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	15 Kg/jed	5 Kg/jed
Granulacija	0 - 0,1 mm	
Izdašnost u litrama	oko 11 l/jed	oko 3,7 l/jed
Potrošnja	oko 1.370 kg/m ³	
Potrebna količina vode	oko 3 l/jed	oko 1 l/jed
Debljina sloja	≥ 2 mm	
Specifična gustoća svježeg maltera	oko 1.650 kg/m ³	
Certifikati o ispitivanju	TU Beč	
Nadzor	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlastitim laboratorijima, u svakoj fabrici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.	
Udio vode	0,2	

Sastav:

- Cement
- Modificiran aditivima
- Jednokomponentni materijal
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga:

Armaturni sloj treba biti čist bez hrđe, naslaga, prašine i ostalih slobodnih i štetnih tvari koje mogu utjecati na smanjeno spajanje tvari ili pridonijeti korodiranju. Ukupna površina slobodno stojećeg armaturnog sloja mora biti jednolično očišćena osim ako to ne utječe na stabilnost istog. Armatura mora imati stupanj čistoće Sa2 ili St3 (površinska hrđa dozvoljena).

Priprema materijala:

CreteoRepair CC 170 potrebno je mješati odgovarajućom mješalicom sa zadanom količinom vode dok ne nastane homogena masa, oko 2 min.



Creteo[®]Repair CC 170

Antikorozivna zaštita

	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
	66	53	44	38	33
	199	159	133	114	99
	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	26 mm
	29	27	24	22	20
	88	80	72	66	61
	28 mm	30 mm	32 mm	34 mm	36 mm
	19	18	17	16	15
	57	53	50	47	44
	38 mm	40 mm	42 mm		
	14	13	13	12	11
	42	40	38		

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za ugradnju: Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Armaturni sloj potrebno je premazati 2 puta s CreteoRepair CC 170 Antikorozivnom zaštitom tako da nastane debljina nanosa od 2 mm. Vrijeme sušenja između ta 2 nanosa iznosi 20 min. Nakon zadnjeg nanosa vrijeme sušenja prema EN 1504-7 mora iznositi oko 48 sati.

Skladištenje: Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Skladištivo min 24 mj. Prema odredbi 1907/2006/EG privitak XVII pri +20 °C , 65 % r.v.z.

Opšte napomene: Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.