



GIPS 691

Verbindingsmortel voor gipsplaten

Parameters: Gipsen plamuurmassa voor het verbinden van gipsplaten zonder gewapend gaas
Gebruikt voor het plamuren van de verbindingen van gipsplaten met de juiste vorm van de rand zonder het gebruik van een gewapende band (op maat gesneden - niet fabrieksmatig, dient te worden gewapend).
Het kan ook worden gebruikt worden voor het vullen van holten en het uitvlakken van minerale ondergronden binnenshuis.

Propertes:

- Hoge hechtingsgraad
- Hoge bestendigheid tegen barsten
- Bevat versterkingsvezels
- Grote mechanische bestendigheid
- Gemakkelijk te verwerken
- Ecologisch

Gebruikswijze:



Technische gegevens		
Art.nr.	29143	29088
Hoeveelheid in de verpakking	5 kg	20 kg
Unit per pallet	200 stuk/pallet	54 stuk/pallet
Kleur	wit	
Verbruik	1 kg/m ² /mm	
Verwerkingstijd	≤ 60 min	
Druksterkte	≥ 3 MPa	
Laagdikte	≤ 3 mm	
Hoeveelheid watervraag	ca. 2,7 Liter/Sack	ca. 10,8 Liter/Sack
Reactie op vuur	A1	
Hechting (Beton)	≥ 0,25 MPa	

Het product voldoet aan: • EN 13963

Samenstelling:

- Bouw gips
- Microvezel
- Minerale vullers
- Veredelende toevoegingen

Vorbereiding van de ondergrond: Platen moeten correct en stabiel worden bevestigd op de stellage.
Verlijmde platen verbinden na totale droging van de lijm.
Metalen onderdelen die in contact komen met de pleister beschermen tegen corrosie.

Soorten ondergrond:
Gipsplat: reinigen en eventueel gronden met GRUNTOLIT-SG 302
Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Bakstenen en keramische holle blokken: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

Vorbereiding van het product: Giet het droge mengsel langzaam in een container die een geschikte hoeveelheid koud water bevat, terwijl met de hand of mechanisch wordt geroerd met behulp van een langzaam draaiende mixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. 5 Minuten weg zetten om te rijpen en dan weer goed mengen.
Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik
Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.



GIPS 691

Verbindingsmortel voor gipsplaten

Gebruikswijze:	De massa zodanig aanbrengen dat de voeg of de holte zorgvuldig is gevuld, en zodat er geen lege ruimten ontstaan. Als het nodig is meerdere lagen aanbrengen, de volgende na het drogen van de vorige Na volledige droging kan de plamuur, indien nodig, worden afgeschuurd met schuurpapier of schuurgaas.
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Gebieden bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product.
Opslag:	Tot 6 maanden na de productiedatum, op een droge plaats in onbeschadigde fabrieksverpakking.
Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.