



# IMPREGNAT 1001

Wässrige Dispersion zur Klinkerimprägnierung

**Anwendungsbereiche:** Imprägniermittel, das hauptsächlich zum Imprägnieren von Elementen aus Ziegeln, Armaturen oder Klinkerfliesen bestimmt ist.  
Zum Schutz der Fassade vor dem Eindringen von Regenwasser und aggressiven Substanzen. Es kann auch als Imprägniermittel für Oberflächen mit Mineral- und Zementkalkputzen sowie stark saugenden Keramik- und Steinfliesen verwendet werden.  
Nach dem Trocknen entsteht im Untergrundmaterial eine dampfdurchlässige Schicht, die die Wasseraufnahme des Untergrunds verringert, vor Frostschäden und Salzkristallisation von Salzen schützt, Verschmutzungen und die Ablagerung eines biologischen Befalls reduziert.

- Eigenschaften:**
- Einfach anzuwenden
  - Dampfdurchlässig
  - Verringert die Wasseraufnahme
  - Verringert die Ablagerung von Schmutz
  - Frostbeständig
  - Wasserbeständig
  - Wirksam
  - Wasserabweisend

<b>Technische Daten:</b>	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	12 Stk./Ktn.
Verbrauch	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup>
Verarbeitungszeit-Tipp	<p>Das Präparat sollte auf den Untergrund mit einem Pinsel oder einer Rolle oder auf größeren Flächen durch Spritzen aufgetragen werden, bis der Untergrund gesättigt ist. Es wird empfohlen, das Produkt mindestens zweimal aufzutragen. Tragen Sie die nächste Schicht auf, wenn das Präparat bereits eingezogen ist und die Oberfläche nicht glänzt und optisch trocken aussieht.</p> <p>Nach versehentlicher Verschmutzung von Fenstern oder Türen mit der Lösung, diese sofort mit Wasser waschen. Bis zum Trocknen sollten die behandelten Oberflächen vor Niederschlägen geschützt werden.</p> <p>Die Zeit bis zum Erreichen der vollen hydrophoben Wirkung dauert etwa 7 Tage nach dem Auftragen des Produkts.</p> <p>Der Untergrund muss frei von Staub, Ruß, Fett, Schmierstoffe oder andere Trennmittel sein, die die Haftung beeinträchtigen können.</p> <p>Verschmutzungen durch Rost, Flecken und Zement-Kalkausblühungen sollten mit dem Mittel ZMYWACZ OSADÓW 1007 entfernt werden. Mit Schimmelpilzen, Algen oder Moos bedeckte Flächen sollten mit Fungizid SEPTOBUD 1008 bedeckt und anschließend mit einer Bürste oder Schwamm händisch gereinigt und mit einem Fungizid abgedeckt werden. Die Oberflächen, die nicht mit diesem Mittel zum Schutz bestimmt sind, sollten sorgfältig gesichert werden.</p> <p>Beschädigte Oberflächen sind mit dem Ausgleichsmörtel 428 zu reparieren. Der Mörtel an den reparierten Stellen sollte trocken und gut haftend sein.</p>

- Materialbasis:**
- Wasser
  - Funktionelle Polysiloxan-Emulsion

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Material-, Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken oder über +25 °C steigen.



## IMPREGNAT 1001

Wässrige Dispersion zur Klinkerimprägnierung

---

**Verarbeitungshinweis:**

Das Präparat sollte auf den Untergrund mit einem Pinsel oder einer Rolle oder auf größeren Flächen durch Spritzen aufgetragen werden, bis der Untergrund gesättigt ist. Es wird empfohlen, das Produkt mindestens zweimal aufzutragen. Tragen Sie die nächste Schicht auf, wenn das Präparat bereits eingezogen ist und die Oberfläche nicht glänzt und optisch trocken aussieht. Nach versehentlicher Verschmutzung von Fenstern oder Türen mit der Lösung, diese sofort mit Wasser waschen. Bis zum Trocknen sollten die behandelten Oberflächen vor Niederschlägen geschützt werden.

Die Zeit bis zum Erreichen der vollen hydrophoben Wirkung dauert etwa 7 Tage nach dem Auftragen des Produkts.

Der Untergrund muss frei von Staub, Ruß, Fett, Schmierstoffe oder andere Trennmittel sein, die die Haftung beeinträchtigen können.

Verschmutzungen durch Rost, Flecken und Zement-Kalkausblühungen sollten mit dem Mittel ZMYWACZ OSADÓW 1007 entfernt werden. Mit Schimmelpilzen, Algen oder Moos bedeckte Flächen sollten mit Fungizid SEPTOBUD 1008 bedeckt und anschließend mit einer Bürste oder Schwamm händisch gereinigt und mit einem Fungizid abgedeckt werden. Die Oberflächen, die nicht mit diesem Mittel zum Schutz bestimmt sind, sollten sorgfältig gesichert werden.

Beschädigte Oberflächen sind mit dem Ausgleichsmörtel 428 zu reparieren. Der Mörtel an den reparierten Stellen sollte trocken und gut haftend sein.

---

**Lagerung:**

Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, in dicht verschlossener Verpackung bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagerfähig. Für Kinder unzugänglich, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, fern von Wärmequellen und offenem Feuer lagern. Das Produkt kann mit jedem Transportmittel bei einer Temperatur über +5 °C transportiert werden. Das Produkt unterliegt nicht den ADR-Bestimmungen.

---

**Allgemeine Hinweise:**

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.