



## REMONT GRUNT 950

Špeciálny silikátový prípravok

**Oblasť použitia:** Prípravok na báze vodného skla, určený na úpravu podkladu pred aplikáciou omietok, tmelov, sadrových stierok a farieb. Spevňuje podklad, obmedzuje a vyrovnáva jeho nasiakavosť bez zníženia paropriepustnosti. Ideálny pod silikátové farby.

**Vlastnosti:**

- Paropriepustný
- Kryštalická väzba s podkladom.
- Reguluje nasiakavosť podkladu
- Mrazuvzdorný
- Vodoodolná

**Spracovanie:**



### Technické údaje

Číslo výrobku	425698
Druh obalu	
Množstvo v balení	5 l/balenie
Množstvo na paletu	120 kusov/paleta
Farba	Bezfarebný
Spotreba	cca 0,175 l/m <sup>2</sup>
Čas schnutia	cca. 2 hod (pri teplote +20 °C)
Vykonávanie ďalších realizačných prác	cca 12 hod

**Materiálové zloženie:**

- Draselné vodné sklo
- Polyméry
- Voda
- Aditíva

**Podklad:** Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná s podkladom. Pred aplikáciou penetračného náteru zakryť všetky priľahlé stavebné prvky a povrchy.

**Typ podkladu:**  
**Staré omietky:** penetrovať dvakrát  
**Vápenno-cementové omietky:** Penetračný náter aplikovať jedenkrát.  
**Poter:** Penetračný náter aplikovať jedenkrát.  
**Sadrové omietky:** Nevhodný  
**OSB, drevotrieskové a drevovláknité dosky:** Nevhodný  
**Slabé, odlupujúce sa miesta v stene.:** penetrovať dvakrát  
**Tehlové murivo:** Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

**Príprava výrobku:** Ihneď použiteľný, neriediť.

**Spracovanie:** Prostriedok sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním. Technologická prestávka min. 12 hodín. Počas aplikácie a schnutia chrániť penetračný náter pred priamym slnečným žiarením, dažďom, vetrom a mrazom. Nenanášať nadmerné množstvo penetračného náteru.

**Podmienky spracovania:** Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.

**KREISEL®**

## REMONT GRUNT 950

Špeciálny silikátový prípravok

<b>Poznámky:</b>	Počas aplikácie a schnutia náter chrániť pred dažďom, priamym slnečným žiarením, vetrom a mrazom.
<b>Skladovanie:</b>	Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.
<b>Všeobecné informácie:</b>	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.