



Treillis d'armature 7x7

Treillis en fibre de verre

Utilisation: Tissu d'armature en fibre de verre, de système homologué, peut être mis en œuvre avec la plupart des mortiers d'enrobage et de rénovation Fixit.
Composant du système des systèmes d'isolation thermique extérieure de Fixit.
Comme treillis d'armature de grande qualité pour les masses d'enduit de rénovation à l'intérieur et à l'extérieur.

Propriétés:

- Résistant aux alcalis
- Bonne adhérence du crépi
- Exempt de C.P.V.

Mise en œuvre:



Données techniques					
N° d'art.	2000155266	2000155261	2000155265	2000155264	2000155262
Type d'emballage					
Unités par emballage	24 unité/pal	24 unité/pal			
Quantité par unité	50 m/unité				
Largeur	110 cm	100 cm	50 cm	33 cm	10 cm
Teinte	Gris				
Largeur de maille	7 x 7 mm				
Poids surfacique (produit fini)	165 g/m ²				
Résistance à la traction chaîne	3.140 N/5 cm				
Résistance à la traction trame	2.730 N/5 cm				

Composition:


- Treillis d'armature en fibre de verre avec revêtement de haute qualité

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec », la norme SIA 243 « Isolation thermique extérieure crépie » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Presser le treillis d'armature dans le lit de mortier, faire chevaucher d'au moins 10 cm et recouvrir avec la truelle. Si nécessaire, tirer à la latte à lisser pour obtenir une surface plane. Le treillis d'armature doit être disposé dans le tiers supérieur de la masse d'enrobage et entièrement enrobé. Les joints de l'armature doivent se chevaucher sur 10 cm. Aux ouvertures du bâtiment (fenêtres, portes), il faut prévoir une armature diagonale avec des bandes de treillis (dimensions minimales 20 x 40 cm). Ce dernier doit être enrobé avant l'application de l'armature de surface. Si le treillis est incisé, par exemple dans la zone des vis d'échafaudage, une bande de treillis supplémentaire doit être enrobée au-dessus de l'incision.

Stockage: Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).
Peut être stocké pendant au moins 12 mois.

Remarques particulières: Protéger le treillis des endommagements mécaniques (usure par frottement de la couche avec la taloche).



Treillis d'armature 7x7

Treillis en fibre de verre

Dispositions générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.