



## GRUND K 311

Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady

**Oblasť použitia:** Koncentrovaný penetračný náter na úpravu podkladu pred aplikáciou omietok, sadrových lepidiel a anhydritových stierok.  
Vyrovnáva nasiakavosť podkladu, uľahčuje aplikáciu omietok, poterov ako aj sadrových lepidiel.

**Vlastnosti:**

- Koncentrovaný
- Vodoodolná
- Paropriepustný
- Zvyšuje príľnavosť omietok, lepidiel a stierok
- Uľahčuje aplikáciu omietok, lepidiel a stierok
- Reguluje nasiakavosť podkladu

**Spracovanie:**



Technické údaje	
Číslo výrobku	2000565878
Druh obalu	
Množstvo v balení	15 kg/balenie
Množstvo na palete	24 ks./pal.
Farba	Golden sand
Spotreba	cca 0,1 l/m <sup>2</sup>
Poznámka k spotrebe	Nemiešať s inými materiálmi

**Materiálové zloženie:**

- Aditíva
- Pigmenty
- Voda
- Vodná disperzia akrylového polyméru

**Podmienky spracovania:** Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu.

**Podklad:** Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.  
Podklad znečistený antiadhéznymi prípravkami (oleje, mazivá atď.) umyť vodou so saponátom. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná s podkladom. Pred aplikáciou penetračného náteru zakryť všetky príľahlé stavebné prvky a povrchy.

**Príprava výrobku:** V závislosti od použitia riediť vodou v pomere: veľmi nasiakavé podklady 1:2 (GRUND-K:voda), podklady so zníženou nasiakavosťou 1:5, pod anhydritovú stierku 1:1

**Spracovanie:** Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním.  
Čas schnutia pri vhodných podmienkach je minimálne 2 hodiny.

**Skladovanie:** Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.



## GRUND K 311

Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady

---

**Všeobecné informácie:**

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.

Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu +20°C. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu.