



Fixit 782 Compact

Armierungsfarbe

Anwendung: Stumpfmatte und lösemittelfreie Armierungsfarbe für sanfte Fassadensanierungen. Speziell zur Überarbeitung von Putzoberflächen mit feinen Haar- und Schwundrissen bis 0,1 mm. Universell auf Mauerwerk und Putzen einsetzbar, als erster Anstrich bei Sanierungen von verputzter Aussenwärmedämmung geeignet, nicht auf kalkgebundenen Untergründen und Sandstein.
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Kreidende oder sandende Flächen mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei verfestigen oder entfernen.

- Eigenschaften:**
- Sehr gute Verarbeitung
 - Faserarmiert
 - Für Haar- und Schwundrisse bis 0.1 mm
 - Stumpfmatt
 - Wasserdampfdurchlässig
 - Geringe Wasseraufnahme
 - Lösemittelfrei
 - Filmkonserviert

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000955734
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Verbrauch	ca. 500 g/m ² /Anstrich
Farbe	Weiss
sd-Wert	ca. 0,2 m
Dichte	ca. 1,5 kg/l
Festkörper	ca. 56 %

- Zusammensetzung:**
- Copolymerisat-Dispersion
 - Armierungfasern
 - Schlämmzusatz
 - Mineralische Füllstoffe
 - Licht- und wetterstabile Pigmente
 - Abgestimmte Additive

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Normen SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten», SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Vor Gebrauch durchrühren und mit sauberem Wasser auf die Verarbeitungskonsistenz einstellen. Kann mit max. 5 % sauberem Wasser verdünnt werden.
Fixit 782 Compact wird durch Streichen oder Rollen appliziert.

Nachbehandlung: Bei extremen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Anstriches erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.



Fixit 782 Compact

Armierungsfarbe

Zertifikate:



Weitere Hinweise:



Besondere Hinweise:

Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Material, Luft und Untergrund) verarbeiten.
Nicht im Innenbereich einsetzen.
Die Wartezeit zwischen dem 1. und dem 2. Anstrich beträgt mind. 24 Stunden.
Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.