GRUNTOLIT-SK 313

Apprêt pour les enduits gypseux, adhésifs à base de plâtre et chapes anhydrites

Domaines d'application: Apprêt concentré destiné à la préparation finale d'une superficie avant l'application des enduits et adhésifs à base de plâtre et chapes anhydrites.
Réduit et nivèle l'absorption des substrats, facilite la réalisation des enduits et chapes ainsi que l'application des adhésifs à base de plâtre

Propriétés:
- Imperméable à l'eau
- Perméable à la vapeur
- Augmente l'adhésion des enduits, colles et chapes
- Facilite l'application des enduits, colles et chapes
- Ajuste l'absorption des subjectiles
- Concentré

Mise en œuvre:

Données techniques	
N° d'art.	**29029**
Type d'emballage	
Quantité par unité	15 kg
Unités par emballage	24 pce/pal
Teinte	vert
Consommation	env. 0,12 kg/m²
Durée de séchage	environ 2 heures (à +20 °C)
Temps de prise	env. 12 heures
Valeur pH	env. 7

Base du matériau:
- Additifs
- Pigments
- Eau
- Dispersion aqueuse du polymère acrylique

Support: Les substrats souillés par des graisses, huiles, agents de séparation doivent être entièrement lavés avec de l'eau et des détergents.
Réparer les défauts de surface, rugosités ou fractures à l'aide d'un matériau adapté à un type donné de substrat. Les mortiers doivent être complètement séchés et bien liés aux points de réparation.
Les superficies non prévues aux travaux de plâtrerie doivent être couvertes avant l'application des apprêts primaires.

Types de substrats: **Bétons, bétons armés:** Diluer en fonction des travaux exécutés
Mur de briques: Diluer en fonction des travaux exécutés
Anciens enduits: Apprêter après dilution 1:1
Surfaces couvertes des moisissures.: Nettoyer avec SEPTOBUD 1008, ensuite apprêter après la dilution appropriée
Surfaces avec fractures ou défauts de surface: Réparer avec les mortiers en fonction du type de substrat, ensuite apprêter après la dilution appropriée

Préparation: Selon l'utilisation prévue, diluer avec de l'eau :
substrats très susceptibles de s'imprégner - à 1:1 (GRUNTOLIK-SK : eau), substrats médiocrement susceptibles de s'imprégner - à 1:2, substrats peu susceptibles de s'imprégner - à 1:3

Mise en œuvre: Appliquer l'apprêt primaire au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation.
La durée de séchage dans des conditions optimales est au minimum de 2 heures

GRUNTOLIT-SK 313

Apprêt pour les enduits gypseux, adhésifs à base de plâtre et chapes anhydrites

Conditions de mise en œuvre:	Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit. Tous les subjectiles doivent être porteurs, compacts, stables, plats et propres. Les subjectiles doivent être nettoyés de la poussière, des graisses, agents de séparation, déchets de colorant, moisissures, algues, mousses, etc. ainsi qu'exempts de fractures et efflorescences de sel.
Avertissements:	Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.
Stockage:	Jusqu'à 12 mois à compter de la date de production, dans les emballages scellés et à une température maintenue entre +5 °C et +25 °C, hors de portée des enfants, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur et des flammes nues. Tous moyens de transport possibles, à une température non inférieure à +5 °C. Ne relève pas des dispositions de l'ADR.
Remarques générales:	Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Eviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Toutes les données techniques dont indiquées pour la température de 20 degrés Celsius. Ces températures s'appliquent à l'air, au support et au matériau à intégrer.