



Fixit 715

Intonaco di finitura sintetico per interno

Impiego: Intonaco di finitura in resina sintetica pronto all'uso per interni. Il supporto deve essere pulito e portante. Applicare preliminarmente Fixit 471 strato di fondo Premium.

- Caratteristiche:**
- Pronto all'uso
 - Applicazione semplice e sicura
 - Struttura bianca e uniforme
 - Lunga durata
 - Applicazione economica
 - Elevata resistenza
 - Non è richiesta nessuna ripresa di pittura
 - Elevata adesione
 - Numerose strutture
 - Diverse granulometrie

Lavorazione:



Dati tecnici					
Cod. art.	181011715V1	181011715V15	181011715V2	181011715N12	181011715N15
Imballaggio					
Unità per bancale	24 unit/Pal.				
Quantità per unità	25 kg/cf.				
Granulometria	1 mm	1,5 mm	2 mm	1,2 mm	1,5 mm
Struttura granulometria	Struttura piena	Struttura piena	Struttura piena	Struttura striata	Struttura striata
Consumo	1,1–1,4 kg/m ²	1,6–2 kg/m ²	2,6–3 kg/m ²	1–1,3 kg/m ²	1,5–1,8 kg/m ²

Cod. art.	181011715N2		181011715R05		
Imballaggio					
Unità per bancale	24 unit/Pal.				
Quantità per unità	25 kg/cf.				
Granulometria	2 mm		0,5 mm		
Struttura granulometria	Struttura striata				
Consumo	2,4–2,8 kg/m ²		1–2,5 kg/m ²		

- Composizione:**
- Leganti: dispersione a base di resina sintetica
 - Aggregati: sabbie speciali
 - additivi: conservanti, pigmenti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Mescolare adeguatamente il prodotto prima dell'utilizzo, regolare eventualmente la consistenza per la messa in opera con max. 0,5 l d'acqua. Stendere nello spessore del granello con una talocchia e strutturare con frattazzo in legno, materia sintetica o polistirolo.

Trattamento ulteriore: Proteggere da una essiccazione rapida e dall'umidità.

Stoccaggio: Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.



Fixit 715

Intonaco di finitura sintetico per interno

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Gli intonaci di fondo minerali possono essere rivestiti solo dopo 3 - 4 settimane di attesa, quando sono completamente asciutti.

Essiccazione

Il tempo di presa di Fixit 715 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e / o l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di + 20 ° C e un'umidità relativa dell'aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 715 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.