



EXPERT AM01


Анкерна суміш швидкотвердіюча

Сфера застосування: Суміш призначена для швидкого монтажу металевих будівельних елементів, таких як: анкери, балюстради балкони і сходи, кронштейни, ґрати і т.п. Застосовується для герметизації місць точкового проникнення води в стінах і бетонних трубах, а також для заповнення невеликих дефектів основи. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Властивості:

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Швидкотвердіюча
- Водостійка
- Морозостійка
- Для анкерування стін, стелі, підлоги
- Для ремонту від протікання води

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Тип упаковки	
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Витрата	≈ 1,6 кг/м ² /мм

Склад:

- Портландцемент
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки

Основа: Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016».

Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимих руйнувань, очищеною від бруду, пилу, напливів, мастил, жиру, моху і помітного відшарування покриттів або розчинів.

Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити.

В залежності від умов поверхню основи слід очистити механічним чином (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), та/або промити водою під тиском і дочекатися повного висихання.

Бетонні та залізобетонні основи змочити водою.

Водопоглинаючі основи заґрунтувати засобом KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний. Основи з надвисоким водопоглинанням (ніздрюваті бетони) заґрунтувати засобом KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний у 2 шари.

Підготовка продукту: Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 6 літрів чистої води (температура води від +5°C до +30°C) та перемішати за допомогою будівельного низькообертового міксера до утворення однорідної маси.

Витримати 5 хвилин і повторно перемішати.

У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.



EXPERT AM01

Анкерна суміш швидкотвердіюча

Спосіб застосування:	<p>При виконанні робіт з допомогою швидкотвердіючої монтажно-анкерної суміш необхідно враховувати зміну властивостей розчинної суміші і розчину в часі! Розчин слід застосовувати відразу ж після перемішування. Підготовлена робоча суміш розподіляється по поверхні заповнюючи порожнечі. Заповніть монтажний отвір розчином, стабілізуйте встановлений елемент на кілька хвилин. Високі температури навколишнього середовища скорочують час роботи з розчином. Для усунення розтікання необхідно використовувати розчин жорсткої консистенції, розчин фіксувати в отворі до затвердіння (~ 5 хв.). Після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно промити водою.</p>
Умови обробки:	<p>Умови проведення робіт: Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5 °С до +30 °С</p>
Зберігання:	<p>12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.</p>
Загальна інформація:	<p>Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.</p>