

Creteo®Gala CC 639



19

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**

425166

EN 12004-02: 2017

Mortar gri în pat mediu cu Trass

Mortar pe bază de ciment, deformabil pentru solicitări ridicate, cu alunecare redusă și timp deschis.  
Pentru plăci ceramice de format mare și plăci de piatră naturală pentru zona de interior și exterior.

Reacție la foc	A1
Emisie substanțe periculoase	NPD
Aderență ca, aderență după depozitarea uscată	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Durabilitate ca, aderență după acțiunea apei / umidității	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Durabilitate ca, aderență după acțiunea climatică / căldură	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Durabilitate ca, aderență după cicluri de îngheț dezgheț	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>