



Walliserputz innen

Organisch gebunden für rustikale Strukturen

Anwendungsbereiche: Gebrauchsfertiger, organisch gebundener Deckputz für rustikale Putzstrukturen im Innenbereich.

- Eigenschaften:**
- Sehr gute Verarbeitung
 - Spannungsarm
 - Strapazierfähig
 - Dekorativ
 - Naturweiss
 - Gebrauchsfertig
 - Alkalibeständig
 - Strapazierfähig
 - Lösemittelfrei

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000578259
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 1,1 kg/m ² /mm
Verbrauchshinweis	ca. 1,1 kg/m ² /mm
Dichte	ca. 1,6 kg/l
Festkörpergehalt	ca. 84 %

- Zusammensetzung:**
- Copolymerisat-Dispersion
 - Mineralische Füllstoffe
 - Marmorsande
 - Abgestimmte Zusätze

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreiende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern. Neuputze müssen ausreichend erhärtet sein.

Grundierung: Auf Grundputzen und normalsaugenden Untergründen ist der GreoPrime Voranstrich Uni zu verwenden. Auf Beton und feinporigen Untergründen empfehlen wir zum Verfestigen den GreoPrime Tiefgrund W. Untergründe mit löslichen Inhaltsstoffen sind mit GreoPrime Sperrgrund W mit Sand zu isolieren.

Verarbeitung: Das Material ist vor der Verarbeitung mit einem niedertourig laufenden Rührwerk aufzurühren. Eine den Verarbeitungsbedingungen angepasste Viskosität kann durch Zugabe von wenig sauberem Wasser eingestellt werden. Mit rostfreier Stahltraufel in einer Auftragsstärke von ca. 3 mm aufziehen und mit Traufel, Kelle oder Schwamm strukturieren.

Verarbeitungsbedingungen: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Frische Verputzschicht vor Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 242 „Verputz- und Trockenbauarbeiten“.

Lagerung: Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebände bis 12 Monate haltbar.



Walliserputz innen

Organisch gebunden für rustikale Strukturen

Entsorgung:	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.
Besonderes:	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.
Schutzmassnahmen:	Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Bestimmungen:	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.