

# RÖFIX P100

Treillis d'armature grossier


**Avis juridiques et techniques:** Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.


**Domaines d'application:** Tissu de renforcement en fibre de verre grossière, résistant aux alcalis. En particulier pour l'armature du système d'enduit isolant RÖFIX Aerogel. Peut également être utilisé comme treillis de renforcement pour les enduits à base de plâtre et les enduits contenant du plâtre.

**Propriétés:**

- Le coefficient de dilatation est comparable aux crépis consécutifs
- Bonne adhérence du crépi
- Exempt de C.P.V.

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
SAP-Art. Nr.:	2000148434
NAV-Art. Nr.:	143348
Type d'emballage	
Unités par emballage	24 unité/pal
Quantité par unité	50 m <sup>2</sup> /unité
Longueur	5.000 cm
Largeur	100 cm
Teinte	Blanc
Largeur de maille	7 x 7 mm
Résistance à la traction chaîne	> 1.200 N/50 mm
Résistance à la traction trame	> 1.400 N/50 mm
Poids surfacique (produit fini)	env. 0,17 kg/m <sup>2</sup>
Comportement au feu	A1 (EN13501-1)


**Base du matériau:** • Treillis en fibre de verre AR avec apprêt de haute qualité et résistant aux alcalis.

**Mise en œuvre:** Le treillis peut être coupé avec un cutter bien aiguisé ou des ciseaux du commerce.

**Avertissement relatif aux dangers:** Classement selon loi sur les substances chimiques : N'est pas soumis à l'identification.

**Consigne de mise en œuvre:** Lors des phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C. Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

**Stockage:** Au sec et à l'abri du gel, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière). Période de conservation: min. 12 mois.



# ROFIX P100

Treillis d'armature grossier

---

**Remarques générales:**

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques.

Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit correspond bien à l'usage prévu.

Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.

Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.

La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales.