



Fixit 632 Rapid

Malta di uguagliamento e restauro

Impiego:


Fixit 632 è un intonaco cementizio a rapida essiccazione per il risanamento e le ristrutturazioni. Viene applicato direttamente per l'egualizzazione su vecchi supporti minerali e organici, su vernici resistenti, su beton nonché superfici di mattoni di cotto e mattoni silico-calcarei. È adatto come supporto per grandi rivestimenti ceramici $\geq 1600 \text{ cm}^2$. Consolidare i supporti leggermente sabbiosi con Fixit 493 Stabilizzatore per supporti minerali. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente. Con una maggiore esposizione all'umidità, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con additivo per cemento, applicato orizzontalmente con una talocchia dentata. In caso di condizioni appropriate in cantiere (ristrutturazione interna di cucine / bagni) e nel rispetto delle raccomandazioni di applicazione dello strato successivo, il prodotto può essere rivestito dopo 3 giorni. Nel caso di rivestimenti ceramici, si consiglia un tempo di asciugatura di almeno 5 giorni.

Caratteristiche:

- Lavorazione rapida e ulteriore lavorazione possibile
- Applicazione a macchina per intonacature economiche
- Indicato per il rivestimento con piastrelle di ceramica e quindi indipendente dalla scelta delle piastrelle
- Possibile un rapido ulteriore rivestimento
- Presa rapida per brevi tempi di ristrutturazione
- Certificato ECO

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011632
Imballaggio	
Unità per bancale	30 unit/Pal.
Quantità per unità	30 kg/cf.
aggiunta d'acqua	8 - 10 l/sacco
Consumo	ca. 1,2 kg/m ² /mm
Tempo di lavorazione	30 - 45 min
Spessore	3 - 30 mm
Spessore	min. 5 mm come supporto per rivestimenti ceramici (risanamento)
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	> 1'350 kg/m ³
Resistenza alla compressione (28 d)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Resistenza alla flessione (28 d)	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$

Composizione:

- Leganti: cemento bianco, calce idrata bianca
- Aggregati: sabbia silico calcare granulometria 0 - 1 mm
- additivi: sostanze igroscopiche, aggrappanti, idrofobizzanti, aeranti


Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera dei maestri pittori e gessatori, la norma SIA 242 „Lavori di intonacatura e di costruzione a secco“ e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.



Fixit 632 Rapid

Malta di uguagliamento e restauro

Lavorazione:	Fixit 632 Rapid può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. La presa accelerata di Fixit 632 Rapid richiede un'applicazione senza interruzioni. Evitare interruzioni di lavoro frequenti. A causa della presa accelerata il prodotto non deve restare più di 15 minuti nei tubi.
Trattamento ulteriore:	In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).
Stoccaggio:	Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.
Certificati:	
Osservazioni particolari:	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). In caso di supporti critici, la capacità portante del supporto deve essere verificata mediante un prova allo strappo. Non adatto per l'uso su supporti in gesso. Per il rivestimento di finitura con un prodotto a base calce o calce-cemento, irruvidire la superficie con una scopa prima dell'essiccazione.
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.