



GIPSKLEBER 680

Sadrové lepidlo

Oblasť použitia: Lepidlo určené na upevnenie sadrokartónových dosiek ako aj na lepenie iných sadrových prvkov, ako sú dlaždice, štukatérske prvky atď.

Vlastnosti:

- Vysoká adhézia
- Vysoká mechanická pevnosť
- Ľahká spracovateľnosť
- Optimálny čas tuhnutia
- Univerzálny
- Ekologický

Spracovanie:



| Technické údaje | |
|----------------------|---------------------|
| Číslo výrobku | 315027 |
| Druh obalu | |
| Množstvo v balení | 20 kg |
| Množstvo na palete | 54 ks./pal. |
| Farba | Biela |
| Zrornosť | 0 - 0,5 mm |
| Spotreba | 5 kg/m ² |
| Čas spracovateľnosti | cca 45 min |
| Pevnosť v tlaku | ≥ 6 MPa |
| Hrúbka vrstvy | 5 - 15 mm |
| Spotreba vody | cca 10,5 l/vrece |

Výrobok vyhovuje: • EN 14496

Materiálové zloženie:

- Stavebná sadra
- Minerálne plnivá
- Aditíva

Podklad: Podklad musí byť čistý a vhodne pripravený.
Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom.
Kovové časti, ktoré môžu prísť do styku s lepidlom, musia byť chránené proti korózii.

Typ podkladu: **Tehly a keramické bloky:** upraviť prípravkom GRUND-W 301 alebo adhéznou maltou
Betón, oceľobetón: Upraviť prípravkom GRUND W 301 . V prípade hladkých podkladov použiť prípravok GRUND 310.
Pórobetón: upraviť dvakrát prípravkom GRUND-W 301
Silikátové tvárnice: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302
Stará vápenno-cementová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302
Staré sadrové omietky: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302
Staré nátery: Zbrúsiť, očistiť a aplikovať GRUND-W 301

Príprava výrobku: Ručné spracovanie: suchú zmes nasypať do nádoby s odporúčaným množstvom čistej, studenej vody a zamiešať ručne alebo pomocou elektrického miešadla na homogénnu zmes bez hrudiek. Po uplynutí technologickej prestávky cca 5 minút ešte raz dôkladne premiešať. V prípade potreby, v závislosti od podmienok na stavbe, množstvo vody skorigovať. Zatuhnutý alebo už vytvrdnutý materiál nemiešať znova s vodou alebo s čerstvou zmesou.



GIPSKLEBER 680

Sadrové lepidlo

| | |
|-------------------------------|---|
| Spracovanie: | Lepidlo nanášať na sadrokartónové dosky bodovo s rozstupom cca 40 cm vertikálne a horizontálne alebo s rozstupom cca 25 cm ak sa počíta s vyšším zaťažením na sadrokartónovú dosku (napr. nalepením keramických prvkov). Upevnenie a vyrovnanie dosky je nutné uskutočniť do 10 minút od nanosenia lepidla a lepidlo je nutné spracovať do 45 minút od zamiešania s vodou. |
| Podmienky spracovania: | Počas spracovania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +25 °C. Lepenie uskutočniť až po dostatočnom vyschnutí a usadení stien a betónových elementov. Podklad musí byť odolný, pevný, nedeformovateľný. |
| Poznámky: | Nemiešať s vodou viac lepidla, ako je možné použiť do 45 minút |
| Skladovanie: | Max. 6 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v nepoškodenom obale. |
| Všeobecné informácie: | Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu 20 stupňov Celzia. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu. |