



RÖFIX Неутрализиращ грунд

Правни и технически указания: При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение: Предварителен и блокиращ грунд за уеднаквяване на неравномерно попиващи основи, преди полагане на гипсови-, варови- или циментови мазилки. RÖFIX неутрализиращ грунд намалява попиваемостта на минералните основи. При разреждане, съгл. указанията, не съществува опасност от образуванена разделителен слой.

Свойства: • Добро сцепление

Начин на обработка:



Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000148128
ERGO	11097
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	24 Опак./палет
Разфасовка	15 Kg/опак
Цвят	млечно бял
Разходна норма	ок. 0,2 kg/m ²
Добив/покривност	ок. 225 m ² /опак.
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка. Необходимото количество вода и разходът са в зависимост от попиваемостта на минералната основа. Разходната норма се определя от степента на разреждане и попиваемостта на основата.
Плътност	ок. 1 kg/l
Специфично тегло	1 kg/l
Стойност на рН	ок. 8
Време за съхнене	ок. 24 часа
Температура на основата	> 5 - < 30 °C

Основа на материала:

- Дисперсно свързващо вещество
- Добавки за подобряване на обработваемостта
- Минерален

Условия по време на обработка: По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C.
До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

Предварителна обработка на основата: Върху гладки бетонови тавани и стени се използва свързващ мост (RÖFIX 10/ при керамични облицовки (плочки) се използва задължително RÖFIX 12).
Препоръчваме предварително да се тества повърхностната якост чрез проба с надраскване.

Приготвяне: RÖFIX Неутрализиращ грунд се разрежда с чиста вода 1:1 до 1:3 (т.е. в равни количества или с три пъти повече вода).
Степента на разреждане зависи от попиващата способност на основата. Да се избягва прекалено наслояване на едно място.
Материалът в кофата да се разбърква често.



RÖFIX Неутрализиращ грунд

Указания:	Преди полагане на следващото покритие да се провери дали основата е напълно изсъхнала.
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Указания за обработка:	Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал. След употреба инструментите се почистват старателно. Време на съхнене преди нанасяне на крайното покритие ок. 24 часа (в зависимост от температурните и климатични условия).
Съхранение:	Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки. Срок на годност: min. 12 месеца.
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.