



HASIT 202

Cementová malta s bobtnavým účinkem

Oblast použití: Cementová bobtnavá malta skupiny M 30 (EN 998-2)
Bobtnavá malta pro vyplnění, uzavření a zafixování dutin, trhlin a štěrbin i pro vysoce staticky namáhané součásti.
K vyplnění stavebních prasklin a prostupů potrubí, k výměně základů, k vytvoření základů pro stroje, ocelové konstrukce a kotvy, k nastavení šachtových skruží atd.

Vlastnosti:

- Bobtnavost
- Nárůst objemu přibližně o 13%, bez vzniku prasklin při vytvrzování..
- Mrazuvzdorný a odolný proti solím
- Bez chloridů

Zpracování:



| Technická data | |
|------------------------------------|--|
| Číslo výrobku | 23097 |
| EAN | 4038502100092 |
| Celní tarifní číslo | 32149000 |
| Způsob balení | |
| Množství na balení | 30 kg/Bal. |
| Balení na paletě | 42 Množ./Pal. |
| Zrnitost | 0 - 0,5 mm |
| Objemová vydatnost | ca. 18 l /Bal. |
| Poznámka ke spotřebě | Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování. |
| Spotřeba vody | ca. 6,5 l /Bal. |
| Tepelná vodivost λ 10, dry | $\leq 0,61$ W/mK (Tabulková hodnota) |
| Pevnost v tahu za ohybu (7 d) | ≥ 6 N/mm ² |
| Pevnost v tahu za ohybu (28 d) | ≥ 7 N/mm ² |
| Pevnost v tlaku (7 d) | ≥ 30 N/mm ² |
| Pevnost v tlaku (28 d) | ≥ 35 N/mm ² (EN 1015-11) |

Materiálové složení:

- Cement
- Tříděné písky
- Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti

Podmínky zpracování: Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5 °C a překročit +30 °C.
Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutím a následným navlhčením.

Podklad: Podklad musí být čistý, pevný, suchý, stabilní, homogenní a bez výkvětů, nečistot separačních prostředků, řas, hub a mechů.
Silně nasávkavé podklady je nutné den předem řádně navlhčit.

Příprava podkladu: Je-li to nutné, v závislosti na použití, bednění, pěchu na instalaci plnění a odvětrávacích otvorů. Mělo by být zabráněno nekontrolovanému úniku materiálu, tj. bednění atd. musí být pevně uchyceny (případně mezery uzavřeny polyuretanovou pěnou nebo silikonem).

Příprava materiálu: Při „ručním zpracování“ jeden pytel smíchat s odpovídajícím množstvím pitné vody nebo vody dle EN 1008 pomocí míchadla nebo kontinuální míchačky do hmoty bez hrud.
V závislosti na použití a typu zpracování produktu je možno přizpůsobovat konzistenci přidáváním čisté studené vody.



HASIT 202

Cementová malta s bobtnavým účinkem

| | |
|-----------------------------|--|
| Zpracování: | Namíchanou maltu aplikovat vhodným nářadím. Malta je pevná, hladká a může být použita pro vyplnění dutin v tloušťce 5–50 mm. Čerstvou maltu okamžitě (během 10 minut) do dutiny nanést - napéchat. Pomocí míchací vrtule, dvoufázového míchání nebo vhodným omítacím strojem, míchací pumpou. Dutiny jsou mechanicky vyplněny zdola nahoru, a to zejména při kompresi pod statickým zatížením (např. bednění) nebo vyplněny vhodným tlakovým zařízením. Nutné zajistit adekvátní odvětrávání.. |
| Jistota kvality: | Produkt je kontrolován ve vlastní laboratoři. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000 |
| Balení: | V recyklovatelném papírovém pytli |
| Skladování: | V neotevřeném originálním obale uloženém v suchu na dřevěném roštu v uzavřené místnosti s normální vzdušnou vlhkostí (max. 65 %) a v teple (max. +30 °C). Skladovatelnost: cca 6 měsíců. Nízký obsah chromanu (Cr ⁶⁺) podle nařízení 1907/2006/ES, příloha XVII, při +20 °C, 65 % relativní vlhkosti. Datum výroby viz tisk na obalu. |
| Bezpečnostní pokyny: | Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst. |
| Všeobecné informace: | Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce. |