



## Fixit 584


Mortier de lit de pose pour pavages 0-3 mm

**Utilisation:** Fixit 584 est un mortier au ciment de pose et de jointoiment de pavés ainsi que pour les travaux de revêtement de plus petite importance



**Propriétés:**

- Polyvalent
- Facile à mettre en œuvre

**Mise en œuvre:**



### Données techniques

N° d'art.	2000578338	1448404
Type d'emballage		
Unités par emballage	40 unité/pal	
Quantité par unité	25 kg/unité	1.000 kg/unité
Granulométrie	0 - 3 mm	
Adjonction d'eau	2,5 - 3,75 l/sac	100 - 150 l/t
Rendement	env. 13 l/sac	env. 525 l/t
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min	
Résistance à la compression (7 d)	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	
Teneur en ciment	400 kg/m <sup>3</sup>	

**Composition:**

- Liant : ciment
- Agrégats : sables, granulométrie 0 - 3 mm
- Additifs : aucun

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, la norme SN 640 485 b «Pavages en pierre naturelle» et les données de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:**

**Comme mortier pour lit de pose:** gâcher Fixit 584 avec de l'eau propre, à la main ou à la machine et mettre en œuvre en consistance terre humide.

**Comme mortier de jointoiment:** Si les pavés sont posés sur un lit de mortier, ajouter un agent fluidifiant et un produit aérant à Fixit 584 pour obtenir une bonne résistance au gel et aux sels de déverglaçage. Lorsque les pavés sont posés sur le sable ou sur le gravillon, il est recommandé d'ajouter un fluidifiant au Fixit 584, lorsque le produit sert de mortier de jointoiment. Pour le dosage de l'additif, observer les directives du fournisseur.

**Traitement ultérieur:** Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante et contre les influences du gel etc.).

**Prescriptions de sécurité:** Éviter de contact avec la peau et les yeux. Détails voir fiche de sécurité.

**Stockage:** Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

**Autres indications:**



**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).  
Pour les travaux de jointoiment, utiliser le coulis de mortier Fixit 585.



## Fixit 584

Mortier de lit de pose pour pavages 0-3 mm

---

**Dispositions générales:**

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.